

IMPRIMACION ANTIGRAFFITI TITAN 880



Código de producto : 880

Descripción

Preparación impregnante, adherente e incolora, de dos componentes, como capa de fondo del **Barniz Antigrffiti**.

Campos Aplicación

Base para una protección contra pintadas y fijación de carteles en superficies de ladrillo, piedra natural, hormigón, mármol, metal, etc., o superficies pintadas, en instalaciones bancarias, mercados, estaciones de metro, monumentos, grandes almacenes, etc., y fachadas en general.

Datos técnicos

Naturaleza	Poliéster catalizado con isocianato alifático
Acabado	Brillante
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,90 - 0,95 Kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	Superficies porosas: 8 - 15 m ² /l / Superficies no porosas: 18 - 22 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	4 - 5 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	Mínimo: 18 horas / Máximo: 3 días
Proporción de la Mezcla	Base: 6 partes / Endurecedor: 1 parte
Vida de la Mezcla a 23°C	4 horas
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo y aerográfica. Airless (Datos orientativos)
Dilución	Brocha y Rodillo: 0 - 5 % / Aerográfica: 10 - 15 % / Airless: 0 - 5 %
Diámetro Boquilla	Aerográfica: 1,7 mm / Airless: 0,011"- 0,015"
Presión Boquilla	Aerográfica: 3 - 4 bar / Airless: 150 - 175 bar
Diluyente	Disolvente Antigrffiti
Limpieza de Utensilios	Disolvente Antigrffiti
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	Base: 24 °C / Endurecedor: 33 °C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	13 - 17 %
Presentación	10 l y 4 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase.

Las superficies absorbentes intensifican su color al aplicar la **Imprimación Antigrffiti** o cualquier barniz que impregne; la diferencia de porosidad puede conducir a irregularidades de color, si no se desea un cambio de color, aplicar **Fijador Suelos Monocomponente al Agua 8888448**, en vez de la **Imprimación Antigrffiti**.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Eliminar posibles pintadas y manchas con **Disolvente Antigrffiti**. Lavar con agua y un cepillo duro. Las superficies caleadas o pulverulentas deberán chorrear o frotarse con cepillo de alambre.

Sobre la superficie limpia y seca, aplicar de 1 a 3 capas de **Imprimación Antigrffiti**, según absorción del soporte.

Antes de 36 horas, aplicar el **Barniz Antigrffiti** de acabado.

Las superficies de ladrillo y piedra artificial son muy irregulares en porosidad y en algunos casos pueden ser tan absorbentes que precisen 2 o 3 capas de imprimación. Ensayar previamente.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Proceder a un lijado superficial y aplicar 1 mano general de **Imprimación Antigrffiti**. Acabar con 1 mano de **Barniz Antigrffiti**.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2016-12

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

880 - IMPRIMACION ANTIGRAFFITI TITAN 880

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

