

# PRIMAIRE ANTIGRAFFITI TITAN 880



Code Produit: 880

## Description

Préparation pour imprégnation, adhérente et incolore, bicomposante, pour être appliquée avant le Vernis Antigraffiti.

## Domaines d'Application

Base pour une protection contre des graffiti et fixation d'affiches sur des surfaces en brique, pierre naturelle, béton, marbre, métal, etc., ou des surfaces peintes, dans des institutions bancaires, marchés, gares de métro, monuments, grands magasins, etc., et façades en général.

## Données Techniques

<b>Type de Produit</b>	Polyester catalysé avec de l'isocyanate aliphatique
<b>Finition</b>	Brillante
<b>Couleur (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Incolore
<b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>	0,90 - 0,95 Kg/l
<b>Rendement (UNE 48282)</b>	Surfaces poreuses : 8 - 15 m <sup>2</sup> /l, Surfaces non poreuses : 18 - 22 m <sup>2</sup> /l
<b>Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	4 - 5 heures
<b>Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	Minimum : 18 heures- Maximum : 3 jours
<b>Proportion du Mélange</b>	Base : 6 parties, Durcisseur. 1 partie
<b>Pot Life à 23°C</b>	4 heures
<b>Méthodes d'Application</b>	Brosse, Rouleau, Pistolet Aérographique, Airless (Les indications sont seulement pour orientation)
<b>Dilution</b>	Brosse et Rouleau: 0 - 5%, Pistolet: 10 - 15%, Airless: 0 - 5%
<b>Diamètre Buse</b>	Pistolet: 1,7 mm, Airless: 0,011" - 0,015"
<b>Pression Buse</b>	Pistolet: 3 - 4 bar, Airless: 150 - 175 bar
<b>Diluant</b>	Diluant Antigraffiti
<b>Nettoyage des Outils</b>	Diluant Antigraffiti
<b>Température d'Application, HR&lt;80%</b>	+10°C - +30°C
<b>Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)</b>	Base: 24 °C / Durcisseur: 33 °C
<b>Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)</b>	13 - 17 %
<b>Conditionnement</b>	10 l et 4 l

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

## Mode d'emploi

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit dans le pot avant et pendant l'application. La couleur des surfaces absorbantes devient plus intense après avoir appliqué le Primaire Antigrffiti ou tout autre vernis d'imprégnation. La différence de porosité peut entraîner des irrégularités de la couleur. Si on ne veut aucune modification de la couleur, appliquer du Fixatif Sols Monocomposant à l'Eau 8888448 au lieu du Primaire Antigrffiti.

### SURFACES NON PRÉPARÉES:

Éliminer des possibles graffiti et taches avec du Diluant Antigrffiti. Lessiver avec de l'eau et une brosse dure. Les surfaces friables ou farinantes doivent être décapées ou frottées avec une brosse de fil de fer.

Sur la surface propre et sèche, on appliquera 1 - 3 couches de Primaire Antigrffiti, selon l'absorption de la surface.

Avant 36 heures, appliquer le Vernis Antigrffiti de finition.

Les surfaces de brique et pierre artificielle sont assez irrégulières en porosité et dans quelques cas elles peuvent être si absorbantes qu'elles peuvent demander 2 - 3 couches de primaire. Tester préalablement.

### ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Poncer légèrement et appliquer une couche de Primaire Antigrffiti. Terminer par 1 couche de Vernis Antigrffiti.

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2016-12

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



# TITAN

880 - PRIMAIRE ANTIGRAFFITI TITAN 880

### INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

