

# PRIMÁRIO ANTIGRAFFITI TITAN 880



Código do produto: 880

## Descrição

Primário impregnante, aderente e incolor, de dois componentes, como camada de fundo do **Verniz Antigrffiti**.

## Campos de Aplicação

Base para proteção contra pinturas e fixação de cartazes em superfícies de ladrilho, pedra natural, betão, mármore, metal, etc., ou superfícies pintadas, em instalações bancárias, mercados, estações de metro, monumentos, grandes armazéns, etc., e fachadas em geral.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Poliéster catalisado com isocianato alifático
<b>Acabamento</b>	Brilhante
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Incolor
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	0,90 - 0,95 kg/l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	Superfícies Porosas : 8 - 15 m <sup>2</sup> /l / Superfícies Não Porosas: 18 - 22 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	4 - 5 horas
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	Mínimo: 18 horas / Máximo : 3 dias
<b>Proporção da Mistura</b>	Base: 6 partes / Endurecedor: 1 parte
<b>Vida da Mistura a 23°C</b>	4 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha, Rolo, e Pistola. Airless (Dados orientativos)
<b>Diluição</b>	Trincha e Rolo: 0-5 % / Pistola: 10 - 15% / Airless: 0 - 5%
<b>Diâmetro Bico</b>	Pistola: 1,7 mm / Airless: 0,011"- 0,015"
<b>Pressão Bico</b>	Pistola: 3 - 4 bar / Airless: 150 - 175 bar
<b>Diluyente</b>	Diluyente Antigrffiti
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Diluyente Antigrffiti
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 - + 30°C
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	Base: 24 °C / Endurecedor: 33 °C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	13 - 17 %
<b>Apresentação</b>	10 e 4 l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies absorventes intensificam a sua cor ao aplicar o **Primário Antigrffiti** ou qualquer verniz de impregnação; a diferença de porosidade pode conduzir a irregularidades de cor, se não desejar uma alteração de cor, aplicar **Fixador Pavimentos Monocomponente Aquoso 8888448**, em vez do **Primário Antigrffiti**.

### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Eliminar possíveis pinturas e manchas com **Diluyente Antigrffiti**. Lavar com água e uma escova dura. As superfícies caiadas ou pulverulentas deverão lavar-se ou esfregar-se com escova de aço.

Sobre a superfície limpa e seca, aplicar de 1 a 3 camadas de **Primário Antigrffiti**, segundo absorção do suporte. Antes de 36 horas, aplicar o **Verniz Antigrffiti** no acabamento.

As superfícies de ladrilho e pedra artificial são muito irregulares em porosidade e nalguns casos podem ser tão absorventes que necessitem de 2 ou 3 camadas de primário. Ensaiar previamente.

### MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Efetuar uma lixagem superficial e aplicar 1 demão geral do **Primário Antigrffiti**. Terminar com 1 demão de **Verniz Antigrffiti**.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2016-12

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

880 - PRIMÁRIO ANTIGRAFFITI TITAN 880

### INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

