

BARNIZ ANTIGRAFFITI TITAN 881



Código de producto : 881

Descripción

Barniz transparente, incoloro, brillante o satinado, de dos componentes para la protección de superficies contra pintadas (graffitis). Impide la fijación de carteles. Protección permanente y de larga duración.

Campos Aplicación

Tratamiento y protección de superficies pintadas o de ladrillo, piedra, revoques, hormigón, mármol, acero inoxidable, etc., convenientemente preparadas e imprimadas con **Imprimación Antigrffiti**, en instalaciones bancarias, mercados, estaciones de metro, monumentos, grandes almacenes, etc. y fachadas en general.

Datos técnicos

Naturaleza	Poliéster catalizado con isocianato alifático
Acabado	Brillante y satinado
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	Brillante: 0,94 - 0,96 Kg/l / Satinado: 0,97 - 1 Kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	Superficies porosas: 6 - 8 m ² /l / Superficies no porosas: 8 - 12 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	Brillante: 3 - 4 horas / Satinado: 2,5 - 3,5 horas
Proporción de la Mezcla	Base: 3 partes / Endurecedor: 1 parte
Vida de la Mezcla a 23°C	4 horas
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo y pistola. Airless (Datos orientativos)
Dilución	Brocha y Rodillo: 0 - 5 % / Aerográfica: 10 - 15 % / Airless: 0 - 5 %
Diámetro Boquilla	Pistola: 1,7 mm / Airless: 0,011" - 0,015"
Presión Boquilla	Pistola: 3 - 4 bar / Airless: 150 - 175 bar
Diluyente	Diluyente 873 o 874
Limpieza de Utensilios	Diluyente 873 o 874
Espesor Recomendado (UNE EN ISO 2808)	35 μ secas
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	Base: 24 °C / Endurecedor: 33 °C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	Brillante: 19 - 21 % / Satinado: 19 - 22 %
Presentación	4 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

La máxima dureza y efecto antigraffiti se alcanzan a los 5 - 7 días, según condiciones ambientales.

En superficies grandes, las irregularidades ocasionales del soporte (rugosidad, ondulaciones, etc.), provocan diferencias en el brillo, especialmente en el barniz semimate; ensayar previamente. Podría requerir una igualación previa de la superficie mediante aplicación de la **Imprimación Antigraffiti**.

La limpieza o eliminación de los graffitis se realiza con disolvente o agua a presión (30-40 bar)

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Ladrillo, hormigón, mármol, acero inoxidable: aplicar previamente **Imprimación Antigraffiti**, en superficies absorbentes aplicar 2 o 3 capas hasta impermeabilización total y uniforme. Acabar con 1 capa de **Barniz Antigraffiti**.

Piedra artificial: aplicar directamente el **Barniz Antigraffiti**, si se desea una protección adicional del soporte contra la corrosión ambiental, imprimir previamente con la **Imprimación Antigraffiti**.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Aplicar directamente 1 capa de **Barniz Antigraffiti**. Algunas pinturas podrían presentar problemas de reblandecimiento o coloración; ensayar previamente.

En superficies ya pintadas con nuestro esquema antigraffiti 880/881, proceder a un lijado superficial, aplicar 1 mano general de **Imprimación Antigraffiti** y acabar con 1 mano de **Barniz Antigraffiti**.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2018-05

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

881 - BARNIZ ANTIGRAFFITI TITAN 881

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

