

# VERNIZ ANTIGRAFFITI TITAN 881



Código do produto: 881

## Descrição

Verniz transparente, incolor, brilhante ou acetinado, de dois componentes para a proteção de superfícies contra pinturas (grafites). Impede a fixação de cartazes. Proteção permanente e de longa duração.

## Campos de Aplicação

Tratamento e proteção de superfícies pintadas ou de tijolo, pedra, rebocos, betão, mármore, aço inoxidável, etc., convenientemente preparadas e tratadas com **Primário Antigraffiti**, em instalações bancárias, mercados, estações de metro, monumentos, grandes armazéns, etc., e fachadas em geral.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Poliéster catalisado com isocianato alifático
<b>Acabamento</b>	Brilhante e Acetinado
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Incolor
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	Brilhante: 0,94 - ,96 kg/l / Acetinado: 0,97 - 1 kg/l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	Superfícies Porosas : 6 - 8 m <sup>2</sup> /l / Superfícies Não Porosas: 8 - 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	Brilhante: 3 - 4 horas / Acetinado: 2,5 - 3,5 horas
<b>Proporção da Mistura</b>	Base: 3 partes / Endurecedor: 1 parte
<b>Vida da Mistura a 23°C</b>	4 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha, Rolo e Pistola, Airless (Dados orientativos)
<b>Diluição</b>	Trincha e Rolo: 0 - 5 % / Aerográfica: 10 - 15% / Airless: 0 - 5%
<b>Diâmetro Bico</b>	Pistola: 1,7 mm / Airless: 0,011"- 0,015"
<b>Pressão Bico</b>	Pistola: 3 - 4 bar / Airless: 150 - 175 bar
<b>Diluyente</b>	Diluyente 873 ou 874
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Diluyente 873 ou 874
<b>Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)</b>	35 µ secas
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 - +30°C
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	Base: 24 °C / Endurecedor: 33 °C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	Brilhante: 19 - 21 % / Acetinado: 19 - 22 %
<b>Apresentação</b>	10 e 4 l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

# Modo de utilização

## RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e preparadas adequadamente.

A dureza máxima e o efeito Antigrffiti são alcançados após 5-7 dias, conforme as condições ambientais.

Em superfícies grandes, as irregularidades ocasionais do suporte (rugosidade, ondulações, etc.), provocam diferenças no brilho, especialmente no verniz acetinado, ensaiar previamente. Poderá haver necessidade de uma igualização prévia da superfície mediante aplicação do **Primário Antigrffiti**.

A limpeza ou eliminação dos graffitis efetua-se com diluente ou água à pressão (30-40 bar).

## SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Ladrilho, Betão, Mármore, Aço Inoxidável: Aplicar previamente **Primário Antigrffiti**, em superfícies absorventes aplicar 2 ou 3 camadas até à impermeabilização total e uniforme. Terminar com 1 camada de **Verniz Antigrffiti**.

Pedra Artificial: Aplicar diretamente o **Verniz Antigrffiti**, se desejar uma proteção adicional do suporte contra a corrosão ambiental, preparar a superfície previamente com o **Primário Antigrffiti**.

## MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Aplicar diretamente uma camada de **Verniz Antigrffiti**. Alguns tipos de tinta poderão apresentar problemas de amolecimento ou descoloração; ensaiar previamente.

Em superfícies já pintadas com o nosso esquema Antigrffiti 880/881, efetuar uma lixagem superficial e aplicar 1 demão geral do **Primário Antigrffiti**. Terminar com 1 demão de **Verniz Antigrffiti**.

# Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2018-05

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

881 - VERNIZ ANTIGRAFFITI TITAN 881

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

