

VERNIZ ANTIGRAFFITI TITAN 881

TITAN



Código do produto: 881

Descrição

Verniz transparente, incolor, brilhante ou acetinado, de dois componentes para a proteção de superfícies contra pinturas (grafites). Impede a fixação de cartazes. Proteção permanente e de longa duração.

Campos de Aplicação

Tratamento e proteção de superfícies pintadas ou de tijolo, pedra, rebocos, betão, mármore, aço inoxidável, etc., convenientemente preparadas e tratadas com **Primário Antigraffiti**, em instalações bancárias, mercados, estações de metro, monumentos, grandes armazéns, etc., e fachadas em geral.

Dados Técnicos

Natureza	Poliéster catalisado com isocianato alifático
Acabamento	Brilhante e Acetinado
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	Brilhante: 0,94 - ,96 kg/l / Acetinado: 0,97 - 1 kg/l
Rendimento	Superfícies Porosas : 6 - 8 m ² /l / Superfícies Não Porosas: 8 - 12 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	Brilhante: 3 - 4 horas / Acetinado: 2,5 - 3,5 horas
Proporção da Mistura	Base: 3 partes / Endurecedor: 1 parte
Vida da Mistura a 23°C	4 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, Rolo e Pistola, Airless (Dados orientativos)
Diluição	Trincha e Rolo: 0 - 5 % / Aerográfica: 10 - 15% / Airless: 0 - 5%
Diâmetro Bico	Pistola: 1,7 mm / Airless: 0,011"- 0,015"
Pressão Bico	Pistola: 3 - 4 bar / Airless: 150 - 175 bar
Diluyente	Diluyente 873 ou 874
Limpeza de Utensílios	Diluyente 873 ou 874
Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)	35 µ secas
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - +30°C
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	Base: 24 °C / Endurecedor: 33 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	Brilhante: 19 - 21 % / Acetinado: 19 - 22 %
Apresentação	10 e 4 l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e preparadas adequadamente.

A dureza máxima e o efeito Antigrffiti são alcançados após 5-7 dias, conforme as condições ambientais.

Em superfícies grandes, as irregularidades ocasionais do suporte (rugosidade, ondulações, etc.), provocam diferenças no brilho, especialmente no verniz acetinado, ensaiar previamente. Poderá haver necessidade de uma igualização prévia da superfície mediante aplicação do **Primário Antigrffiti**.

A limpeza ou eliminação dos graffiti's efetua-se com diluente ou água à pressão (30-40 bar).

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Ladrilho, Betão, Mármore, Aço Inoxidável: Aplicar previamente **Primário Antigrffiti**, em superfícies absorventes aplicar 2 ou 3 camadas até à impermeabilização total e uniforme. Terminar com 1 camada de **Verniz Antigrffiti**.

Pedra Artificial: Aplicar diretamente o **Verniz Antigrffiti**, se desejar uma proteção adicional do suporte contra a corrosão ambiental, preparar a superfície previamente com o **Primário Antigrffiti**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Aplicar diretamente uma camada de **Verniz Antigrffiti**. Alguns tipos de tinta poderão apresentar problemas de amolecimento ou descoloração; ensaiar previamente.

Em superfícies já pintadas com o nosso esquema Antigrffiti 880/881, efetuar uma lixagem superficial e aplicar 1 demão geral do **Primário Antigrffiti**. Terminar com 1 demão de **Verniz Antigrffiti**.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2018-05

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F. 95, H. nº B-45052, Inscricp. 210
N.I.F. B-08218158

