

OXIRON MARTELADO

Interior - Exterior. Metálico. Martelado Brilhante



Código do produto: F2D

Descrição

Esmalte antioxidante de secagem rápida de aplicação directa sobre o aço, sem necessidade de aplicar primário previamente. Proporciona uma excelente resistência à intempérie até 10 anos, um acabamento brilhante martelado de elevada aderência, dureza e resistência aos cortes e aos atritos.

A utilização de **Oxiron Martelado** proporciona economias importantes de tempo, já que se pode repintar a partir de 1-2 horas, acabando a maioria de trabalhos num só dia.

Campos de Aplicação

Exteriores e interiores. Ideal para grades, candeeiros, varandas, postes elétricos, guias, pontes, etc.

Dados Técnicos

Natureza	Alquídica Uretanada
Acabamento	Metálico. Martelado Brilhante
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco e cores
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,99 - 1,02kg /l
Rendimento	8 - 12 m ² /l (35-50μ)
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1 - 2 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	Após 4 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, Rolo e Pistola
Limpeza de Utensílios	Solventes sintéticos ou gordurosos ou aguarrás mineral
Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)	100 μ (2- 3 demãos)
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	27º C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	43 - 46%
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (i) (600/500) Max. COV 500 g/l
Apresentação	4 l e 750 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Certificados

Cumprir a norma UNE 48316:2014. Pinturas y barnices. Esmaltes decorativos anticorrosivos de altas prestaciones en base disolvente.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar desengorduradas, secas e isentas de ferrugem, calamina e sujidade.

É importante ter em conta os tempos de repintura para obter acabamentos de elevada qualidade.

Na aplicação à pistola, podem aplicar-se camadas sucessivas passada 1 hora.

O aspecto do martelado dependerá da espessura e da forma de aplicação.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Ferro e aço: pode-se aplicar directamente sem primário. Se a superfície apresentar ferrugem, lixar suavemente para conferir rugosidade ao substrato, eliminando a ferrugem mal aderente. Em ambientes de corrosão média - alta deve-se lixar o aço até ao grau ST 3 da norma NP EN 8501-1. Nestas condições será necessária uma espessura mínima de 140 µ (3 demãos secas).

Zinco, latão, galvanizado: Lixar até tratar e aplicar **Preparação Multiusos**.

Madeira: Selante TITAN ou **Preparação Multiusos**.

Outros suportes: Consultar.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Lavar com água ensaboada e deixar secar, lixar suavemente e aplicar directamente **Oxiron Martelado**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar mediante lixa de esmeril ou escova de arame restos de tinta ou óxido mal aderentes. Para aplicação do acabamento, proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2025-02

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Alko Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631. F. 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158

