IMPERMÉABILISANT INVISIBLE H30

Intérieurs - Extérieurs

Code Produit: H30

Description

Liquide incolore et transparent qui contient des silicones. Quand il est sec, il ne forme aucun film et n

Données Techniques

Type de Produit	Résines de silicone spéciales.
Finition	Il n altère pas l aspect de la surface
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Incolore
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	0,79 Kg/l.
Rendement	3 - 10 m²/l, selon le type de surface. Appliquer à saturation sur des surfaces poreuses
Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	2 heures
Recouvrable à 23ºC 60% HR (UNE 48283)	Après 3 jours
Méthodes d'Application	Brosse, rouleau ou pistolet
Nettoyage des Outils	Diluant pour Synthétiques et Gras ou White spirit
Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)	39º C
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	5 %
Conditionnement	4 l et 750 ml

Des variations de température, d'humidité, d´épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Seulement dans les surfaces verticales ou très inclinées, ce type de traitements sont efficaces au maximum.
Les surfaces devront être sèches au moment de l

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.
Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0ºC. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.
Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2018-09

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158