

IMPERMEABILIZANTE INCOLOR H30

Interior - Exterior



Código do produto: H30

Descrição

Líquido incolor e transparente que contém silicone. Ao secar não forma película nem altera o aspecto natural do suporte. Protege da penetração da água da chuva.

Ajuda também a manter as fachadas isentas de pó e sujidade.

Amplio campo de aplicação que inclui fachadas e paredes de pedra, ladrilho em obra à vista, betão e em geral ao conjunto de materiais neutros e alcalinos utilizados normalmente na construção.

Em caso de repintura é necessário um ensaio prévio.

Dados Técnicos

Natureza	Resinas de silicone especiais
Acabamento	Não altera o aspeto do suporte
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,79kg/l
Rendimento (UNE 48282)	3 - 10m ² /l (Em suportes especialmente porosos, há que garantir a saturação.)
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	2 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	A partir de 3 dias
Métodos de Aplicação	Trincha, Rolo e pistola
Limpeza de Utensílios	Solvente Sintéticos e Oleosos ou Aguarrás Mineral
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	39º C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	5 %
Apresentação	4l, e 750ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Somente as superfícies verticais ou consideravelmente inclinadas, alcançaram a máxima eficácia com este tipo de tratamentos.

As superfícies devem estar secas no momento da aplicação. Se tiver chovido à que esperar pelo menos 24 horas antes de aplicar. Se limpou com água à pressão, é necessário esperar 3 dias antes de aplicar.

Recomenda-se encher bem com betume, argamassa, etc., as fissuras de mais de 0,5 mm. Assim como limpar os restos de sujidade e resíduos orgânicos.

Quando se tratar de superfícies recentemente trabalhadas ou obra nova, recomenda-se esperar um mês antes de efectuar o

tratamento.

Em superfícies quebradiças, pulverulentas ou com incrustações, torna-se necessário eliminar com escova os elementos com pouca aderência.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2018-09

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

H30 - IMPERMEABILIZANTE INCOLOR H30

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

