

IMPERMEABILIZANTE INVISIBLE H30

Interior - Exterior.



Código de producto : H30

Descripción

Líquido incoloro y transparente que contiene siliconas. Al secar no forma película ni altera el aspecto natural del soporte. Protege de la penetración de las aguas de lluvia.

Ayuda además a mantener las fachadas limpias de polvo y suciedad.

Amplio campo de aplicación que incluye fachadas y paredes de piedra, ladrillo en obra vista, hormigón y en general el conjunto de materiales neutros y alcalinos usados comúnmente en la construcción.

En caso de repintado se requiere un ensayo previo.

Datos técnicos

| | |
|---|--|
| Naturaleza | Resinas de silicona especiales |
| Acabado | No altera el aspecto del soporte |
| Color (UNE EN ISO 11664-4) | Incoloro |
| Densidad (UNE EN ISO 2811-1) | 0,79 Kg/l |
| Rendimiento (UNE 48282) | 3 - 10 m ² /l (En soportes especialmente porosos, hay que aplicar a saturación) |
| Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301) | 2 horas |
| Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283) | A partir de 3 días |
| Métodos de Aplicación | Brocha, Rodillo y pistola |
| Limpieza de Utensilios | Disolvente Sintéticos y Grasos o Aguarrás Mineral |
| Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679) | 39º C |
| Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3) | 5 % |
| Presentación | 4 l, y 750 ml |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. No diluir en ningún caso.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Únicamente en las superficies verticales o considerablemente inclinadas, se alcanzará la máxima eficacia con este tipo de tratamientos.

Las superficies deben estar secas en el momento de la aplicación. Si hubiese llovido hay que esperar al menos 24 horas antes de aplicar. Si se ha limpiado con agua a presión, es necesario esperar 3 días antes de aplicar.

Es aconsejable rellenar con masilla, mortero, etc. las fisuras de más de 0,5 m/m. Así como limpiar los restos de suciedad y residuos orgánicos.

Cuando se trate de superficies recientemente trabajadas u obra nueva, se recomienda esperar un mes antes de efectuar el

tratamiento.

En superficies desmenuzables, polvorientas o con incrustaciones, se hace necesario eliminar con cepillo los elementos de poca adherencia.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2018-09

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

H30 - IMPERMEABILIZANTE INVISIBLE H30

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

