

# FOTO TRANSFER ACUALUX



Código de producto : J19

## Descripción

Barniz al agua para la transferencia de fotocopias láser en blanco y negro o color especialmente sobre soportes porosos.

## Campos Aplicación

Gel de transferencia impermeable que puede emplearse también como capa final de acabado.

## Datos técnicos

<b>Acabado</b>	Brillante
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,03 - 1,05 Kg/l
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	30 - 60 minutos (para un espesor húmedo de 0,2 - 0,5 mm)
<b>Métodos de Aplicación</b>	Paletina o Espátula
<b>Limpieza de Utensilios</b>	Agua
<b>Presentación</b>	75 ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien el envase.

Se aplica el gel sobre el soporte y se adhiere la lámina por el lado impreso. Una vez seco se retira frotando suavemente con agua la pulpa del papel, hasta que se visualice la imagen que queda perfectamente integrada en el soporte.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

**Gestión de residuos:** Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, déjelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2020-10

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



# TITAN

J19 - FOTO TRANSFER ACUALUX

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

