

VERNIZ BASE AQUOSA ECOLÓGICO INTEMPÉRIE ACETINADO

Exterior



Código do produto: M25

Descrição

Verniz base aquosa acetinado de elevada resistência à intempérie. Duro e flexível. Contem filtros ultravioletas. Com conservante anti fungo.

Campos de Aplicação

Especial para proteger e decorar a madeira no exterior em condições extremas ou ambientes adversos, tanto urbanos como rurais e montanhosos.

Dados Técnicos

Natureza	Acrílico
Acabamento	Acetinado
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,03 - 1,07 Kg/l
Rendimento	10 - 16m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 - 60 minutos / seco tacto: 15 - 30 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	4 - 6 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e pistola
Diluição	Trincha: 5% (1ª Camada madeira sem envernizar) / Rolo 5 -10% / Pistola: 15 - 20%
Diluyente	Água
Limpeza de Utensílios	Água
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	33 - 37%
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (e) (150/130) COV 65 g/l.
Apresentação	2,5 l, 750 ml e 250ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Certificados

Etiqueta Ecológica comunitária para tintas e vernizes de interior e exterior (Ecolabel)

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies devem estar lisas (polidas), desengorduradas, limpas e secas.

Aplicar em camadas finas e lixar suavemente entre cada camada.

O conteúdo de humidade da madeira não deve superar os 12% em madeira dura e os 15% em madeira branda.

Não envernizar em pleno sol ou com orvalho.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Lixar a madeira no sentido do veio, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resinas e rematar cantos vivos.

Madeira velha não envernizada: é imprescindível eliminar totalmente a superfície ressequida e acinzentada, lixando ou raspando a fundo até deixar a descoberto a madeira em bom estado.

Em interiores: Aplicar 2 - 3 camadas.

Em exteriores: Para uma melhor proteção da madeira no exterior, aplicar **Titanxyl Proteção Total Ultra** ou **Titanxyl LasurFundo Ultra**, terminar com 2 a 3 camadas de **Verniz Base Aquosa Ecológico Intempérie**.

Para restauro de madeira no interior com problemas de caruncho, aplicar uma camada de **Titanxyl Matarcaruncho Aquoso**, com problemas de bolor aplicar uma camada de **Titanxyl Proteção Total Ultra** ou **Titanxyl Lasur Fundo Ultra**.

Madeiras resinosas e tropicais: Podem impedir a secagem. Desengordurar a fundo com **Diluyente TITAN Yate** para eliminar a resina. Aplicar uma primeira camada numa superfície reduzida e observar. Se a exsudação persiste, consultar o Departamento Técnico, senão terminar com 2 ou 3 camadas de **Verniz Base Aquosa Ecológico Intempérie**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Lixar com suavidade, eliminar o pó gerado e aplicar 1 ou 2 camadas de acordo com o estado da superfície. Se os vernizes velhos foram catalisados ou são de poliuretano, é imprescindível lixar toda a superfície a fundo, para os eliminar por completo.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente os vernizes velhos e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Contém IPBC para proteger as propriedades iniciais do artigo tratado.

Data de edição: 2020-03

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

M25 - VERNIZ BASE AQUOSA ECOLÓGICO INTEMPÉRIE ACETINADO

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

