

VERNIS POLYURETHANE A L'EAU ÉCOLOGIQUE SOLS ET PARQUETS BRILLANT

Intérieur



Code Produit: M26

Description

Vernis brillant à base d'eau d'une grande dureté et flexibilité. Bon comportement contre les chocs et les rayures. Excellent pouvoir de mouillage et adhérence sur bois. Résistant aux produits chimiques ménagers (vin, jus, café, huile ...). Ne jaunit pas. Séchage rapide. Sans odeur.

Domaines d'Application

Spécial pour donner une longue protection aux sols en bois, sols en liège ou marches d'escalier en bois soumis à une utilisation intense.

Données Techniques

Type de Produit	Polyuréthane
Finition	Brillante
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Incolore
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	1,04 - 1,06 Kg/l
Rendement	10 - 16 m ² /l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 - 60 minutes
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	2 - 3 heures
Méthodes d'Application	Brosse, Rouleau
Dilution	5%: au maximum. Il est préférable de ne pas diluer.
Diluant	Eau
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	26 - 28%
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (i) (140/140) Max. COVs 60 g/l.
Conditionnement	2,5 l et 750 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Certificats

Émission COV ISO 16000-6: 2006: A+

Réaction au feu UNE EN 13501-1: Dfl - s1 / Sur support A1fl ou A2fl-s1

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit dans le récipient. Les surfaces doivent être lisses (poncées), dégraissées, propres et sèches. Appliquer par des couches minces et poncer légèrement entre chaque deux couches.

Le contenu d'humidité du bois ne doit pas excéder 12% dans les bois durs et 15% dans les bois mous

Immédiatement après son application, le vernis a un aspect laiteux qui disparaît dans quelques minutes.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Poncer le bois dans le sens des veines, nettoyer à fond, éliminer des résines ou des sécrétions de résines et arrondir les bords vifs.

Bois vieux non verni: il est indispensable d'enlever complètement la surface sèche et grise en ponçant ou en brossant soigneusement jusqu'à exposer le bois en bon état.

Poncer la surface avec du papier émeri à grain 30-40, et polir avec du papier émeri à grain 60 et 80. Dépoussiérer. Appliquer 2-3 couches. Poncer entre chaque deux couches avec du papier émeri à grain fin (240-280). Toujours passer la dernière couche en suivant la veinure du bois.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Poncer légèrement, dépoussiérer et appliquer 1 ou 2 couches selon l'état de la surface.

Lorsque les anciens vernis sont catalysés ou de polyuréthane, il est indispensable de bien poncer toute la surface, pour les enlever totalement.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Éliminer complètement les couches anciennes et procéder comme pour des surfaces non préparées.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2019-07

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U. - Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158

