

# PROTECTEUR À L'EAU LASURE TERRASSES EN BOIS SATINÉ

Intérieur - Extérieur



Code Produit: M44

## Description

Lasure à l'eau pour la protection des terrasses en bois. Bonne résistance aux intempéries, excellent blockage. Contient des filtres UV. Séchage rapide. Ne jaunit pas.

## Données Techniques

<b>Type de Produit</b>	Alkyde acrylique
<b>Finition</b>	Satinée
<b>Couleur (UNE EN ISO 11664-4)</b>	3800 Incolore / 3830 Incolore Anti Dérapant
<b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,01 - 1,06 Kg/l
<b>Rendement (UNE 48282)</b>	12 - 16 m <sup>2</sup> /l
<b>Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	1 - 2 heures / sec au toucher: 15 - 30 minutes
<b>Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	6 heures
<b>Méthodes d'Application</b>	Brosse et rouleau
<b>Nettoyage des Outils</b>	Eau
<b>Température d'Application, HR&lt;80%</b>	+ 10 °C - + 30 °C
<b>Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)</b>	21 - 25%
<b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>	2.004/42IIA (e) (150/130) Max. COV 25 g/l
<b>Conditionnement</b>	2,5 l et 750 ml

## Mode d'emploi

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit dans le pot avant et pendant utilisation. Les surfaces à vernir doivent être lisses (poncées), dégraissées, propres et sèches.

Appliquer par des couches minces et poncer légèrement entre chaque deux couches.

Le contenu d'humidité du bois ne doit pas excéder 12% dans les bois durs et 15% dans les bois mous

Ne pas vernir en plein soleil ou avec de la rosée.

### SURFACES NON PRÉPARÉES:

Poncer le bois dans le sens des veines, nettoyer à fond, éliminer des résines ou des sécrétions de résines et arrondir les bords vifs.

Bois vieux non verni: il est indispensable d'enlever complètement la surface sèche et grise en ponçant ou en brossant soigneusement jusqu'à exposer le bois en bon état.

Intérieur: appliquer 2 couches.

Extérieur: Pour une meilleure protection du bois à l'extérieur, appliquer Titanxyl Protection Totale Ultra ou Titanxyl Lasure Fond Ultra. Terminer par 2 - 3 couches de Protecteur à l'Eau Lasure Parquets.

Pour la restauration du bois intérieur avec des problèmes de vrillettes, appliquer une couche de Titanxyl Anti Vrillettes Plus. S'il

y a des problèmes de moisissure appliquer une couche de Titanxyl Protection Totale Ultra ou Titanxyl Lasure Fond Ultra. Le cas échéant, on peut appliquer une couche finale de Protecteur à l'Eau Lasure Parquets Anti Dérapant. Bois résineux et tropicaux: Ils peuvent empêcher le séchage. Dégraisser soigneusement avec du Diluant TITAN Yate pour enlever la résine. Appliquer une première couche sur une surface réduite et observer. Si l'exsudation de résine persiste, il faudra consulter le service technique. Autrement, on peut terminer par 2 - 3 couches de Protecteur à l'Eau Lasure Parquets.

#### **ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:**

Bois traité avec de la lasure: dépoussiérer et appliquer du Protecteur à l'Eau Lasure Parquets. Si une autre couche de la même couleur est appliquée, on obtient des nuances plus intenses.

Bois verni: enlever complètement les couches anciennes avec du Décapant Plus TITAN et procéder comme pour les surfaces non préparées.

#### **ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:**

Éliminer complètement les couches anciennes et procéder comme pour des surfaces non préparées.

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

**Gestion des déchets:** Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2019-10

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



# TITAN

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**  
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

