

# P70 TINTA VINÍLICA EXTRA PREMIUM

Interior. Mate

**TITANPRO**



Código do produto: N70

## Descrição

Tinta vinílica, para decoração e proteção de paredes e tetos em interiores. A sua resistência à lavagem, elevada brancura e poder de cobertura, assim como a resistência aos salpicos permitem obter excelentes acabamentos.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Vinil versatato
<b>Acabamento</b>	Mate
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Branco
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,59 - 1,63 kg./l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	9 - 13 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	30 - 60 minutos
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	8 - 12 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha, rolo e airless
<b>Viscosidade (UNE 48076)</b>	115 - 130KU
<b>Diluyente</b>	Água
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 - + 30 °C
<b>Coloração</b>	Corante Universal TITAN e Corante Aquoso Profissional
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	43,5 - 44,5 %
<b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>	2.004/42/IIA (a) (75/30) Max. COV 27 g/l
<b>Apresentação</b>	15l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Certificados

**Determinação do Poder Cobertura NP EN ISO 6504-3:** 8,30m<sup>2</sup>/l (98% Poder de cobertura)

**Resistência à Esfrega Húmida: NP EN ISO 11998:** Classe 2 de lavabilidade

**Resistência ao fogo UNE EN 13501-1:** B-s1, d0 sobre substrato A2-s1, d0.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem manualmente ou com agitador a baixa velocidade. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

Um correto diagnóstico e preparação do suporte são fundamentais para a obtenção dos melhores resultados.

## SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

**Em superfícies em bom estado:** Aplicar uma primeira camada diluída com 10 - 15 % de água, aplicar uma segunda sem diluir.

**Sobre superfícies em mau estado:** limpar todas as zonas afetadas, eliminar todo o material que não esteja bem aderente e consistente, limpar toda a sujidade e pó que possam ter.

Para reforçar o substrato e homogeneizar porosidades ou sobre pinturas antigas à base de cola ou cal onde estas se tenham eliminado, recomenda-se aplicar uma primeira demão de **S10 Primário Fixa Tudo 100% Acrílico** ou **S50 Selante à Base de Água**, segundo as indicações das suas respetivas Fichas Técnicas.

## MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Aplicar diretamente a tinta sobre a superfície previamente lavada ou escovada, diluir a primeira camada com 10 - 15 % de água, depois aplicar a segunda demão sem diluir.

## MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

### Gestão de resíduos:

Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo.

Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras.

Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-02

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

N70 - P70 TINTA VINÍLICA EXTRA PREMIUM

### INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

