

## Descrição

Tinta acrílica extra mate para paredes e tetos. Fácil de aplicar, não salpica, sem marcas e reflexos.

- Admite repintura e retoques
- Dissimula imperfeições do suporte
- Máxima lavabilidade e opacidade
- Contém conservante anti fungo
- Branco luminoso

## Dados técnicos

Natureza	Estireno-acrílico
Acabamento	Extra mate
Brilho (NP EN ISO 2813)	< 3
Cor (EN ISO 11664-4)	Braco
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,50 - 1,58
Rendimento	12 - 14 m <sup>2</sup> /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 - 40 min
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 - 8 horas
Métodos de Aplicação	Tricha, rolo e airless
Viscosidade (UNE 48076)	120 - 130 KU
Diluição	Máximo 5%
Diâmetro Bico	LP515
Pressão Bico	190 bar
Diluyente	Água
Limpeza de Utensílios	Água
Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)	108-142 µ secos em duas camadas
Condições de Aplicação, HR<80%	10°C a 30°C
Coloração	No
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	42 - 46
COV (NP EN ISO 11890-2)	10
Apresentação	15 l e 4 l

### Certificações

Reação ao Fogo UNE EN 13501-1:b-S1,d0. Resistencia à esfrega húmeda UNE EN 13300: Classe 2 Opacidade EN 13300: Classe 2 (9,25 m2/l, 98% poder de cobertura)

### Modo de utilização

#### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies devem apresentar-se limpas, secas e consistentes. Não aplicar sobre superfícies quentes nem com vento forte.

#### SUPERFÍCIES NO PREPARADAS:

Em superfícies em bom estado: aplicar uma primeira capa diluída com 10% de água, aplicar uma segunda sem diluir. Sobre superfícies em mau estado: reparar todas as zonas afetadas, eliminar todo o material que não está bem aderente e consistente e limpar toda a sujidade e pó que possam ter. Para consolidar substrato e homogeneizar porosidades recomenda-se aplicar uma primeira camada de S10 Primário ou S50 Selante.

#### MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO

Aplicar directamente a tinta, diluir a primeira camada com 10% de água. Aplicar a segunda camada.

Data de atualização: 2024-03

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.