

R20 REVESTIMENTO ACRÍLICO SILICONADO

Fachadas. Mate.

TITANPRO



Código do produto: O20 0000

Descrição

Revestimento acrílico siliconado para a decoração e proteção de fachadas e argamassas mono camada. A sua característica hidrófuga aumenta a sua durabilidade ao diminuir o tempo de contacto da água da chuva.

Dados Técnicos

Natureza	Acrílico Estirenada / Siliconada
Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,50 - 1,60 Kg/l
Rendimento (UNE 48282)	6 - 8 m ² /l (55 - 75 μ secos)
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	20 - 40 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 - 8 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e airless
Viscosidade (UNE 48076)	125 - 135 KU
Diluyente	Água.
Limpeza de Utensílios	Água. Limpar os utensílios depois de os utilizar.
Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)	110 - 147 μ secos em duas camadas
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Coloração	Corante Universal TITAN ou Corante Profissional Aquoso
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	43 - 44 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42/IIA (c) (75/40) Máx. COV 18 g/l
Apresentação	15l e 4l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem manualmente ou com agitador a baixa velocidade. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes. Não aplicar sobre superfícies quentes nem com vento forte.

Um correto diagnóstico e preparação do suporte são fundamentais para a obtenção dos melhores resultados.

ATENÇÃO MUITO IMPORTANTE. NÃO APLICAR:

A temperatura inferior a 7°C.

Com humidade relativa superior ou igual a 80%.

Com previsão de chuva nas próximas horas.

Não aplicar em pleno sol ou com temperaturas elevadas do suporte.

Se não respeitar estas instruções o resultado da aplicação pode não ser satisfatório, podem aparecer manchas de diferentes cores, lágrimas (baba de caracol, etc). Industrias Titan, S.A.U. não aceitará nenhuma reclamação que não tenha tido em conta estas instruções. Isto pode ser mais evidente nas cores escuras.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Em superfícies em bom estado: aplicar uma primeira camada diluída com 5 % de água, aplicando uma segunda sem diluir.

Sobre superfícies em mau estado: limpar todas as zonas afetadas, eliminar todo o material que não esteja bem aderente e consistente, limpando toda a sujidade e pó que possam ter.

Para consolidar substratos e homogeneizar porosidades ou sobre superfícies antigas, à base de cola ou cal, ou em superfícies onde estas se tenham eliminado; recomenda-se aplicar uma primeira camada de **S20 Primário Fixador Superpenetrante Acrílico** ou **S30 Primário Fixador à Base de Siloxano**, segundo as indicações das respetivas Fichas Técnicas.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Aplicar diretamente sobre a tinta previamente lavada ou escovada, diluindo a primeira camada com 5 % de água, depois aplicar uma segunda camada tal e qual.

Quando suspeitar que a tinta aplicada anteriormente não era respirável, ela deve ser eliminada, para que o sistema possa alcançar as suas excelentes propriedades.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos:

Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo.

Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras.

Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Antes de aplicar o produto numa grande superfície onde se devam utilizar andaimes para se elevar a mais de dois níveis da superfície, é imprescindível que se solicite a visita de um Assistente Técnico Titan que verifique que se conhecem os detalhes desta ficha técnica, que constate o estado da superfície e que faça as recomendações in loco respeitante às condições ambientais e atmosféricas para se obter um acabamento perfeito com garantia.

Se não se observarem estas recomendações, Industrias Titan, S.A.U. não se responsabiliza pelo modo de aplicação.

Data de edição: 2019-02

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

020 0000 - R20 REVESTIMENTO ACRÍLICO SILICONADO

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

