

## Description

Revêtement acrylique siliconé Pour la décoration et protection de façades et de surfaces en mortier monocouche. Hydrofuge: plus durable car il diminue le temps de contact avec l'eau de pluie.



Blanc teintable



Étanche



Respirant



Grande dureté et résistance

## Données Techniques

Type de Produit	Acrylique styrène / silicone
Finition	Mate
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Blanc
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	1,50 - 1,60 Kg/l
Rendement (UNE 48282)	6 - 8 m <sup>2</sup> /l (55 - 75 µ secs)
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	20 - 40 minutes
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 - 8 heures
Méthodes d'Application	Brosse, rouleau et airless
Viscosité (UNE 48076)	125 - 135 KU
Diluant	Eau
Épaisseur Recommandée (UNE EN ISO 2808)	110- 147 µ secs en deux couches
Température d'Application, HR<80%	+10°C - +30°C
Teinture	Colorant Universel TITAN ou Colorant Professionnel à l'Eau
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	43 - 44%
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42/IIA (c) (75/40) Max. COV 18 gr/l
Conditionnement	15 l et 4 l

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

## Certificats

Permeabilité à l'eau liquide UNE EN 1062-3: W3 Imperméable

Perméabilité au CO<sub>2</sub> UNE EN 1062-6: C1 Anticarbonation

Permeabilité à la vapeur d'eau UNE EN ISO 7783: Classe I. Perméable.

### **Mode d'emploi**

#### **RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:**

Bien remuer le produit dans le pot, manuellement ou avec un agitateur mélangeur à basse vitesse. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et en bon état. Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou par vent fort. Un bon diagnostic et une préparation appropriée du support sont essentiels pour obtenir les meilleurs résultats.

#### **IMPORTANT**

#### **NE PAS APPLIQUER:**

À des températures inférieures à 7°C.

Dans un environnement à humidité équivalente ou supérieure à 80%.

Lors de prévisions météorologiques pluvieuses dans les heures suivantes à l'application.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des finitions insatisfaisantes : taches, craquelures, mauvaise tension, marques de reprise, irrégularités de teintes etc. Industrias TITAN ne se tiendra aucunement responsable et n'acceptera aucune réclamation en cas de non-respect des consignes d'application énoncées. Il est important d'être très vigilant quant à l'usage des teintes foncées, bien plus propices à l'apparition des défauts de finition mentionnés ci-dessus.

#### **SURFACES NON PRÉPARÉES:**

Sur des surfaces en bon état, appliquer une première couche diluée à 10 - 15% (eau) et une deuxième couche sans diluer.

Sur des surfaces en mauvais état, réparer les dommages et éliminer toutes les particules mal adhérentes. Enlever les salissures et dépeindre.

Pour renforcer la surface et homogénéiser la porosité, ainsi que sur des peintures à la détrempe, à la chaux ou des surfaces où elles ont été éliminées, appliquer une couche de S10 Sous Couche Fixe Tout Acrylique 100% ou S20 Sous Couche Fixateur Superimpregnant, selon les renseignements de leurs fiches techniques

#### **ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:**

Appliquer la peinture directement après avoir lavé et brossé la surface, en diluant la première couche avec 5% d'eau. Passer une deuxième couche sans diluer.

Si la peinture précédemment appliquée n'est pas respirante, elle doit être enlevée afin que le système puisse atteindre ses propriétés optimales.

#### **ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:**

Éliminer complètement les peintures anciennes et procéder comme pour des surfaces non préparées.

### **Sécurité**

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

**Gestion des déchets:** Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Avant l'application du produit sur des grandes surfaces où l'usage d'un échafaudage est requis, il est essentiel de faire appel à l'équipe technique TITAN ainsi que de notre service après-vente, qui seront en mesure de vérifier la prise de connaissance des informations apparaissant sur la fiche technique du produit, examiner l'état du support d'application ainsi que de fournir des recommandations complètes sur les conditions atmosphériques et environnementales du chantier. Cette démarche est à effectuer afin de garantir une finition parfaite. En cas de non-respect de ces recommandations, Industrias TITAN ne pourra pas se porter garant de la réussite de l'application ainsi que d'une finition irréprochable.

Date d'édition: 2019-09

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.