

Descrição

Revestimento texturado fino, proporciona alta proteção quando aplicada sobre fachadas interiores e exteriores em alvenaria, betão, rebocos de cal e outros.

- Excelente aspeto decorativo.
- De fácil aplicação, grande resistência à intempérie, álcalis, atritos, etc.
- Impermeável e respirável.
- Com conservante Antifungo.



Dados técnicos

Natureza	Acrílica estirenada
Acabamento	Mate Textura Rugosa
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,50 - 1,60 kg/l
Rendimento	8 - 10 m ² /l
Métodos de Aplicação	Rolo pelo curto
Diluição	Água
Condições de Aplicação, HR<80%	+10°C - +30 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	53 - 57 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (c) (75/40) Máx. COVs. 5 g/l
Apresentação	4l e 15l

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

ATENÇÃO MUITO IMPORTANTE. NÃO APLICAR:

A temperatura inferior a 7°C.

Com humidade relativa superior a 80%.

Com previsão de chuva nas próximas horas.

Se não respeitar estas instruções o resultado da aplicação pode não ser satisfatório, podem aparecer manchas de diferentes cores, lágrimas (baba de caracol, etc). Industrias TITAN, S.A. U. não aceitará nenhuma reclamação que não tenha tido em conta estas instruções. Tenham especial atenção nas cores escuras, pois algumas delas são mais susceptíveis a que se produzam os fenómenos indicados, razão mais que suficiente para observar as indicações e precauções assinaladas.

SUPERFÍCIES NO PREPARADAS:

Em superfícies em bom estado aplicar uma primeira camada com *S505 Primario Cobertura Total*, de seguida aplicar a primeira demão de *R303 Revestimento Acrílico Liso* diluída 10-15% de água e a segunda demão tal qual. Sobre superfícies em mau estado, reparar todas as zonas afetadas, eliminar todos os materiais que não estejam bem aderentes e consistentes, limpar toda a sujidade e pó que possam ter. Para consolidar o substrato e homogeneizar porosidade recomenda-se aplicar uma primeira camada de *S505 Primario Cobertura Total*.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO

Lavar e escovar previamente, aplicar previamente uma primeira camada diluída com 10 – 15% de água e posteriormente aplicar o R303 Revestimento Acrílico Liso.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas

Precauções

Contém BCM, IPU, IPBC, Terbutrina para proteger as propriedades iniciais do artigo tratado. Antes de aplicar o produto numa grande superfície onde se devam utilizar andaimes para se elevar a mais de dois níveis da superfície, é imprescindível que se solicite a visita de um Assistente Técnico Titan que verifique que se conhecem os detalhes desta ficha técnica, que constate o estado da superfície e que faça as recomendações no local respeitante às condições ambientais e atmosféricas para se obter um acabamento perfeito com garantia. Se não se observarem estas recomendações, Industrias TITAN, S.A. U.não se responsabiliza pelo modo de aplicação.

Data de atualização: 2021-09

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.