

Descrição

Fixador recomendado para **R60 Revestimento Respirável de Siloxano**, a fim de alcançar um ótimo sistema respirável ao vapor e impermeável à água da chuva. Grande poder de ingressão para isolar superfícies que apresentem um estado muito poroso, pulverulentos, gessos, escayolas, etc. Facilita a aplicação e melhora a aderência das tintas e revestimentos, evitando variações no acabamento por diferenças de absorção. Ideal para aplicar sob condições climáticas adversas. Resistente aos alcalis.



Excelente aderência



Regulariza a absorção do Suporte



Respirável

Dados Técnicos

Natureza	Acrílica polisiloxano
Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor e branco
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,90 - 1,10 kg /l
Rendimento (UNE 48282)	2 - 5 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	20 - 30 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	4 - 6 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e airless
Diluição	Água
Condições de Aplicação, HR<80%	+10°C - +30 °C. Não aplicar com previsão de chuva nas próximas horas.
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	12,5 - 13,5 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (h) (50/30) Max. COV 5 g/l
Apresentação	10 l e 4 l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Certificados

Permeabilidade à água líquida EN 1062-3: W3 Impermeável

Permeabilidade ao vapor de água UNE ENE ISO 7783: Classe 1: Permeável

Resistente aos álcalis. Método da gota UNE EN ISO 2812-4: 0 (S0). Sem alterações

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem manualmente ou com agitador a baixa velocidade. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes. Não aplicar sobre superfícies quentes nem com vento forte. Um correto diagnóstico e preparação do suporte são fundamentais

para a obtenção dos melhores resultados.

Aplicar 1 ou 2 camadas segundo o estado da superfície.

Sobre superfícies em mau estado, reparar todas as zonas afetadas, eliminar todo o material que não esteja bem aderente e limpar toda a sujidade e pó que possam ter. Em superfícies muito porosas aplicar uma primeira camada diluída 20-30 % com água, e antes de secar aplicar uma segunda camada sem diluir.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Antes de aplicar o produto numa grande superfície onde se devam utilizar andaimes para se elevar a mais de dois níveis da superfície, é imprescindível que se solicite a visita de um Assistente Técnico TITAN que verifique que se conhecem os detalhes desta ficha técnica, que constate o estado da superfície e que faça as recomendações in loco respeitante às condições ambientais e atmosféricas para se obter um acabamento perfeito com garantia.

Se não se observarem estas recomendações, Industrias TITAN, S.A.U. não se responsabiliza pelo modo de aplicação.

Data de edição: 2019-09

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.