

## Descrição

Solução aquosa incolor e transparente que não forma película nem altera o aspeto natural do suporte nem a sua respirabilidade (microporoso).  
Aplicação em fachadas e paredes de pedra, tijolos face à vista, betão e em geral no conjunto de materiais neutros e alcalinos usados habitualmente na construção.

- Protege da infiltração da água da chuva.
- Ajuda a manter as fachadas limpas de pó e sujidade.
- Impede o crescimento de fungos e algas.
- Aplicado em saturação diminui o aparecimento de eflorescências que por capilaridade, emergem das fachadas em zonas com níveis freáticos próximos ao solo.



Respirável

## Dados técnicos

Natureza	Emulsão de alquil-polisiloxano
Acabamento	Não altera o aspeto do suporte
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,95 - 1,05 kg/l
Rendimento	3 - 10 m <sup>2</sup> /l segundo a superfície.
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e airless. Ver nota 1 em recomendações gerais
Diluição	Não diluir
Diâmetro Bico	Airless: FFLP312
Pressão Bico	Airless: 130 bar
Limpeza de Utensílios	Água
Condições de Aplicação, HR < 80%	+10 - +30 °C. Não aplicar com previsão de chuva nas próximas horas.
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	4 - 5 %
Apresentação	4 l e 20l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Certificações

Permeabilidade ao vapor de água UNE ENE ISO 7783: Classe 1: Permeável  
Resistente aos álcalis. Método da gota UNE EN ISO 2812-4: 0 (S0). Sem alterações

### Modo de utilização

#### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem manualmente ou com agitador a baixa velocidade. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes. Não aplicar sobre superfícies quentes nem com vento forte. Um correto diagnóstico e preparação do suporte são fundamentais para a obtenção dos melhores resultados.

Unicamente nas superfícies verticais ou consideravelmente inclinadas se alcançará a máxima eficácia com este tipo de tratamentos.

Tempo de espera antes de aplicar o produto, segundo as condições climáticas ou da obra:

Depois de ter chovido: esperar pelo menos 24 horas.

Após limpeza com água à pressão: esperar 3 dias.

Obras restauradas ou obra nova: esperar 1 mês.

Nota 1: Aplicação Airless testada com o equipamento Graco ST Max II 495: Unidade equipada com mangueira de 1/4", de 15 metros, filtro na pistola com malha de 60.

#### SUPERFÍCIES NO PREPARADAS:

Em superfícies esfareladas, pulverulentas ou com incrustações, é necessário eliminar com escova os elementos com pouca aderência. Aconselha-se encher com massa, argamassa, etc., as fissuras com mais de 0,5 m/m.

### Precauções

Antes de aplicar o produto numa grande superfície onde se devam utilizar andaimes para se elevar a mais de dois níveis da superfície, é imprescindível que se solicite a visita de um Assistente Técnico TITAN que verifique que se conhecem os detalhes desta ficha técnica, que constate o estado da superfície e que faça as recomendações in loco respeitante às condições ambientais e atmosféricas para se obter um acabamento perfeito com garantia.

Se não se observarem estas recomendações, Industrias Titan, S.A.U. não se responsabiliza pelo modo de aplicação.

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

A reutilização de tinta pode minimizar de forma eficaz os efeitos ambientais no ciclo de vida dos produtos.

Data de atualização: 2024-03

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.