

# OXIRON LISO BRILHANTE MIX

Interior - Exterior.



Código do produto: QI99

## Descrição

Esmalte antioxidante de secagem rápida de aplicação direta sobre o aço e ferrugem, sem necessidade de aplicar primário previamente. Proporciona uma excelente resistência à intempérie até 10 anos, um brilho extraordinário e um acabamento de elevada aderência, dureza e resistência aos cortes e aos atritos.

A utilização de **Oxiron Liso** proporciona economias importantes no tempo, já que se pode repintar a partir de 2 horas, acabando a maioria de trabalhos num só dia.

*Excelente comportamento contra a corrosão em câmara de nevoeiro salino UNE EN ISO 9227 em aço após 250 horas de ensaio.*

## Campos de Aplicação

Exteriores e interiores. Indicado para grades, bancos, electrodomésticos, portas.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Alquídica
<b>Acabamento</b>	Brilhante
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Base Branca e Base Neutra
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	0,90 - 1,20 Kg/l
<b>Rendimento</b>	10 - 12 m <sup>2</sup> /l (35 - 45μ)
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	1 hora
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	2 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha, rolo e pistola
<b>Diluyente</b>	Aguarrás mineral Titan
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Aguarrás mineral Titan
<b>Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)</b>	100 μ (2 - 3 manos)
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	40º C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	39 - 44 %
<b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>	Valor limite na UE para este produto (cat. A/l): 500 g/l. Este produto contém um máximo de 450 g/l COV
<b>Apresentação</b>	4 l e 750 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Certificados

# Modo de utilização

## RECOMENDAÇÕES GERAIS:

As superfícies a pintar devem estar desengorduradas, secas e isentas de óxido mal aderente, calamina e sujidade. É importante ter em conta os tempos de repintura para obter acabamentos de elevada qualidade.

## SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

**Ferro e aço:** pode-se aplicar diretamente sem primário. Se a superfície apresentar ferrugem, lixar suavemente para conferir rugosidade ao substrato, eliminando o óxido mal aderente. Em ambientes de corrosão média - alta deve-se lixar o aço até ao grau ST 3 da norma NP EN 8501-1. Nestas condições será necessária uma espessura mínima de 140µ (3 demãos secas).

**Zinco, latão, galvanizado:** Lixar até matizar e aplicar **Oxiron Primário Multimetal**.

**Madeira:** Selante **TITAN** ou **Preparação Multiusos**.

**Outros suportes:** Consultar.

## MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Lavar com água ensaboada e deixar secar, lixar suavemente e aplicar diretamente **Oxiron Liso**.

## MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar mediante lixa de esmeril ou escova de arame restos de tinta ou óxido mal aderentes. Para aplicação do acabamento, proceder como nas superfícies não preparadas.

# Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2025-02

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona  
(Espanya)  
Teléfono 934 842 500  
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631. F. 95. H. nº B-45052. Inscrip. 210  
N.I.F. B-08218158

