TITANPRO
La decisión profesional

FACHADAS

R-40 REVESTIMENTO LISO 100% ACRILICO PURO NF

Mate

Descrição

Revestimento acrílico mate de altas prestações, resistente às intempéries, a riscos e lavagens para a proteção de fachadas, paredes e muros onde se exige um acabamento resistente e duradouro de alta qualidade.

- As suas propriedades certificadas de impermeabilidade, anticarbonatação e transpiração, protegem contra os agentes externos permitindo que o edifício 'respire'.
-Apto para tapar pequenas fissuras.
- Alta proteção contra o bolor e o musgo (biocida encapsulado).
- Grande poder de cobertura e cores totalmente sólidas à luz.
- - Certificado com Marcação CE de acordo com a norma UNE EN 1504-2, para os seguintes usos: Proteção contra a penetração 1.3.
- Garantia de até 12 anos, se for solicitada a prescrição e acompanhamento à nossa equipa de vendas.

W3 — Máxima impermeabilidade certificada W3

C1 — Máxima anticarbonatação certificada C1

V2 — Alta transpirabilidade certificada V2

CE — MARCAÇÃO CE

Branco tingível + Bases TitanColor

Datos técnicos

Natureza	Acrílica
Acabado	Mate
Cor (UNE EN ISO 11664-4)	Branco/Base branca e Base neutra .
Densidade (UNE EN ISO 2811-1)	Branco: 1,33 - 1,39 Kg/l / Base neutra: 1,26 - 1,32 Kg/l
Rendimento	8 - 10 m²/l
Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	30 - 60 minutos
Repintura a 23ºC 60% HR (UNE 48283)	6 - 8 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e pistola
Viscosidade (UNE 48076)	Branco 110-130 KU / Base neutra 100 - 120 KU
Diluente	Agua
Limpeza de Utensílios	Agua
Espessura Recomendada (UNE EN ISO 2808)	50 - 65 µ secos por demão
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 ºC - +30 ºC
Coloração	Tinte Universal TITAN o TITANCOLOR

Volume Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	Branco: 37 - 41 % / Base Neutra: 39 - 43 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (c) (40) Max. COV 5 g/l.
Apresentação	15 l, 4 l e 1 l / Base neutra: 4 l e 15 l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo o tipo de suporte, etc., podem provocar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Certificações

Aderência por tração directa (sin cargas de tráfico) UNE-EN 1542: > $1(0,7)^b$ N/mm^2
Permeabilidada á agua líquida UNE EN 1062-3: w < 0,1 kg $.m^2.h^{0,5}$. W3 Impermeável
Permeabilidade ao CO2 UNE EN 1062-6: S_D > 50 m C1 Anticarbonatação
Permeabilidade ao vapor de agua UNE EN ISO 7783: s/norma EN 1504-2: Clase I: S_D < 5 m (s/norma EN 1062-1:V2) Permeável

Modo de emprego

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Remover bem do recipiente manualmente ou com agitador de baixa velocidade. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes. Não aplicar sobre superfícies quentes nem com vento forte. Um bom diagnóstico e preparação do suporte são fundamentais para obter os melhores resultados.

ATENÇÃO MUITO IMPORTANTE. NÃO APLICAR: A temperaturas inferiores a 7º C.
Com humidade relativa superior ou igual a 80%. Com previsão de chuva nas próximas horas.

SUPERFÍCIES NO PREPARADAS:
Em superfícies em bom estado: aplicar uma primeira camada diluída com 10 - 15 % de água, aplicando uma segunda sem diluir. Em superfícies em mau estado: tratar todas as zonas afetadas, eliminando todo o material que não esteja bem aderido e consistente, limpando toda a sujidade e o pó que possa ter.
Para consolidar substrato e homogeneizar a porosidade ou sobre tintas à base de cola, cal ou em superfícies onde estas tenham sido eliminadas, é recomendável aplicar uma primeira camada de S20 Primário Fijador Superpenetrante Acrílico ou S30 Primário Fijador de Siloxano, de acordo com as indicações das suas respetivas Fichas Técnicas.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO

Aplicar diretamente a tinta após lavar ou escovar, diluindo a primeira camada com 10 - 15 % de água, depois aplicar a segunda camada tal e qual.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO

Eliminar totalmente as velhas pinturas e proceder como em superficies não preparadas.

Precauções

Esta mistura contém um produto biocida para a preservação da película seca, a base de IPBC (CAS 55406-53-6), Isoproturon (CAS

34123-59-6) y Terbutrina (CAS 886-50-0).

Antes de usar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informações consultar a Ficha de Segurança. Armazenar as embalagens bem fechadas longe de fontes de calor e a temperaturas abaixo de zero. Conservação: 36 meses na embalagem original sem abrir.
Gestão de residuos: Siga as disposições legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não deite os resíduos pelo esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que precisará e assim evitará resíduos e custos adicionais. Guarde o produto excedente bem armazenado para um novo uso. A reutilização de tintas pode minimizar de forma eficaz os efeitos ambientais durante o ciclo de vida dos produtos.
Antes de aplicar o produto numa superfície de grandes dimensões onde sejam necessários andaimes para se elevar a mais de dois níveis de andar, é imprescindível que se solicite a visita de um Assistente técnico TITAN que verifique que se conhecem os detalhes desta ficha técnica, que se constate o estado da superfície e que se façam as recomendações in loco em respeitante às condições ambientais e atmosféricas para se obter um acabamento perfeito com garantia.
Se não se observarem estas recomendações, a AkzoNobel S.L.U. não se responsabiliza pelo modo de aplicação.

Data de atualização: 2025-05
Toda a Ficha Técnica fica automaticamente anulada por outra de data posterior ou após cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos, mas declinamos toda a responsabilidade devido a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Em caso de dúvida, consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

AKZONOBEL S.L.U
España: c/ Feixa Llarga 14-20 08040 Barcelona- T.+34 934 484 25 00
Portugal: Rua da Lionesa nº446 Espaço D6 4465-671 Leça do Balio Porto Portugal.+351 229 865 450 - F.+351 229 810 764

AkzoNobel
People. Planet. Paint.
Our approach to sustainable business akzonobel.com/sustainability
Salud Seguridad Medio Ambiente
Compromiso de Progreso de la Industria Química