

OXIRON PAVONADO

Interior - Exterior. Forja Fino



Código do produto: S2B

Descrição

Esmalte metálico antioxidante, com aspeto de forja fina. Aplicação direta sobre aço.

Não necessita de primário.

Possui excelente elasticidade, aderência, cobertura e resistência à intempérie.

Campos de Aplicação

Indicado para a proteção e decoração de grades, corrimões, portas, etc., assim como objetos de madeira, pedra, barro cozido, etc.

Dados Técnicos

Natureza	Alquídica modificada
Acabamento	Forja Fino
Cor (EN ISO 11664-4)	Cinza Aço, Preto e Castanho Ferrugem
Rendimento (UNE 48282)	Embalagem 400ml: 0,5-0,8 m ²
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	2 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	A partir de 24 horas
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Apresentação	400 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar energicamente o spray durante 1 minuto depois de o tilintar das bolas misturadoras.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas, livre de óxidos e gordura.

Aplicar em camadas finas e cruzadas, a uma distância de 25 a 30 cm. Aplicar duas camadas finas, em vez de uma de grossa, obtêm-se uma melhor proteção e um acabamento mais homogéneo.

Proteger as superfícies que não devem ser pintadas. Fazer um teste numa zona não visível.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Pode-se aplicar diretamente sem primário. A superfície metálica deve estar limpa, seca, livre de óxidos e gordura. Em ambiente de corrosão média, aconselhamos aplicar Primário antioxidante para reforçar o efeito do antioxidante. Terminar com **Esmalte Oxirón Pavonado Spray**.

Superfícies porosas (gesso, madeira, ..): aplicar primeiro um dos primários Titan Spray, segundo os requerimentos, com o qual fecharemos o poro. Depois aplicar **Esmalte Oxirón Pavonado Spray** da cor escolhida, em camadas finas e cruzadas, a uma distância de 25 a 30 cm.

Superfícies não porosas (vidro, superfícies pintadas, ..): será necessário limpar o pó, gordura e sujidade e depois aplicar diretamente **Esmalte Oxirón Pavonado Spray**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Será necessário limpar o pó, gordura ou sujidade e só depois aplicar diretamente o **Esmalte Oxiron Pavonado Spray**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar todos os materiais que não estão bem aderentes e homogeneizar a superfície mediante lixagem e uma vez limpa, sem oxidação e seca, proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2018-08

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

S2B - OXIRON PAVONADO

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

