

# OXIRON MARTELADO

Interior - Exterior. Martelado Brilhante



Código do produto: S2D

## Descrição

Esmalte antioxidante de secagem rápida e acabamento característico martelado. Aplicação direta sobre aço. Não precisa primário. Possui uma excelente resistência ao atrito e aos impactos assim como boa aderência, cobertura e resistência à intempérie.

## Campos de Aplicação

Indicado para a proteção e decoração de caixas de ferramentas, móveis metálicos, dispositivos instrumentais e máquinas industriais e de construção. Também se pode aplicar sobre madeira, pedra, etc., convenientemente preparadas.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Alquídica modificada
<b>Acabamento</b>	Martelado brilhante
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Cinza Prata, Cinza Escuro, Preto Grafite
<b>Rendimento</b>	Embalagem 400 ml: 0,5 - 0,8 m <sup>2</sup>
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	30 minutos
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	Até 2 horas ou a partir de 24 horas
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 - + 30 °C
<b>Apresentação</b>	400 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar energicamente o spray durante 1 minuto depois de o tilintar das bolas misturadoras.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas, livre de óxidos e gordura.

Aplicar em camadas finas e cruzadas, a uma distância de 25 a 30 cm. Aplicar duas camadas finas, em vez de uma de grossa, obtêm-se uma melhor proteção e um acabamento mais homogéneo.

Proteger as superfícies que não devem ser pintadas. Fazer um teste numa zona não visível.

### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

**Superfícies não preparadas:** Pode-se aplicar diretamente sem primário. A superfície metálica deve estar limpa, seca, livre de óxidos e gordura. Em ambiente de corrosão média, aconselhamos aplicar Primário antioxidante para reforçar o efeito do antioxidante. Terminar com **Esmalte Oxirón Martelado Spray**.

**Superfícies porosas (gesso, madeira, ..):** aplicar primeiro um dos primários **Titan Spray**, segundo os requerimentos, com o qual fecharemos o poro. Depois aplicar **Esmalte Oxirón Martelado Spray** da cor escolhida, em camadas finas e cruzadas, a uma distância de 25 a 30 cm.

**Superfícies não porosas (vidro, superfícies pintadas, ..):** será necessário limpar o pó, gordura e sujidade e depois aplicar diretamente **Esmalte Oxirón Martelado Spray**.

### MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Será necessário limpar o pó, gordura ou sujidade e só depois aplicar diretamente o **Esmalte Oxiron Martelado Spray**.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Eliminar todos os materiais que não estão bem aderentes e homogeneizar a superfície mediante lixagem e uma vez limpa, sem oxidação e seca, proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2018-08

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona  
(Espanya)  
Teléfono 934 842 500  
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631. F. 95. H. nº B-45052. Inscrip. 210  
N.I.F. B-08218158

