

VERNIZ SINTÉTICO TITANLUX

Brilhante



Código do produto: S41

Descrição

Verniz sintético de elevada qualidade e acabamento acetinado. Para trabalhos de decoração, bricolage e trabalhos manuais sobre madeira, cartão, pedra, vidro, porcelana e alguns plásticos. Excelente resistência à intempérie, arranhões e golpes.

Dados Técnicos

Acabamento	Brilhante
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Rendimento (UNE 48282)	Embalagens de 200ml: 0,5 m ² , Embalagens de 400ml: 1 m ²
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	3 - 4 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 horas
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Apresentação	400ml e 200ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar energicamente o spray durante 1 minuto depois do tilintar das bolas misturadoras.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

Proteger as superfícies que não devem ser pintadas. Fazer um teste numa zona não visível.

Aplicar em camadas finas e cruzadas, a uma distância de 25 a 30cm. Aplicar duas camadas finas, em vez de uma de grossa, obtêm-se uma melhor protecção e um acabamento mais homogéneo.

Ao aplicar sobre materiais porosos, tais como barro cozido, cartão, flores secas, algumas pedras, etc., obterá um brilho mais elevado dando um número maior de camadas de Verniz.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Aplicar uma primeira camada sobre a superfície limpa e seca, uma vez seca lixa-la para eliminar o repelente próprio da madeira, eliminar o pó formado e aplicar de seguida outra camada de **Verniz Sintético Titanlux Spray**. Deixar secar e depois, se considerar oportuno, aplicar uma terceira camada.

No caso de envernizar fibras vegetais, da família da cana e do bambu, é necessário limpa-las cuidadosamente com **Diluyente Sem Cheiro Titan ou Aguarrás Mineral Titan**, a fim de eliminar no possível, ceras e lubrificantes naturais que dificultam a aderência. Uma vez secas as ditas fibras, poderão envernizar-se com o **Verniz Sintético Titanlux**.

Nalguns casos é mais eficiente, proceder a uma lixagem suave em vez de uma limpeza com o referido Diluyente.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Será necessário limpar o pó, gordura ou sujidade e efetuar uma lixagem superficial mínima com lixa de água n.º 320. Depois aplicar **Verniz Sintético Titanlux**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar todos os materiais que não estão bem aderentes e homogeneizar a superfície mediante lixagem e uma vez limpa, sem oxidação e seca, proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2018-08

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

S41 - VERNIZ SINTÉTICO TITANLUX

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

