

# PRIMÁRIO ANTIOXIDANTE

Interior - Exterior



Código do produto: S60

## Descrição

Primário acrílico de elevada qualidade e secagem rápida. Garante extraordinária aderência de pinturas posteriores com tintas acrílicas, sintéticas ou celulósicas. Excelente polimento.

## Campos de Aplicação

Como primário anticorrosivo de uso geral, em ambientes de corrosão moderados, sobre estruturas e peças de ferro, tanto em interiores como em exteriores onde sejam necessários períodos de repintura relativamente curtos.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Acrilica
<b>Acabamento</b>	Mate
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Cinza e vermelho óxido
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	Embalagem de 200ml: 0,5 m <sup>2</sup>
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	30 minutos
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	A partir de 24 horas
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 - + 30 °C
<b>Apresentação</b>	200 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar energicamente o spray durante 1 minuto depois do tilintar das bolas misturadoras. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

Aplicar em camadas finas e cruzadas, a uma distância de 25 a 30cm.

Se aplicar duas camadas finas, em vez de uma de grossa, obtém uma melhor proteção e um acabamento mais homogéneo.

### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

**Aço:** desoxidar utilizando escova de arame ou lixa. Desengordurar e eliminar o pó e os resíduos de óxido.

**Outros suportes:** Consultar.

**Ambientes de corrosão baixa:** 1 demão cruzada.

**Ambientes de corrosão moderada:** 2 - 3 demãos cruzadas.

Terminar com qualquer esmalte da nossa gama de Sprays.

### MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Quando se trata de restaurar objetos com tinta descascada, com presença de ferrugem, sujidade, quebras, etc. é necessário eliminar mediante uma lixagem a fundo com papel de lixa de água nº 180/200, qualquer resto de tinta, óxido, etc., deixando o suporte à vista, limpo e seco. Depois proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2018-08

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

**TITAN**

S60 - PRIMÁRIO ANTIOXIDANTE

### INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

