

# PRIMÁRIO GALVANIZADO

Interiores - Exteriores. Semi brilhante



Código do produto: S62

## Descrição

Proteção anticorrosiva para superfícies de aço galvanizado que foram danificadas por soldadura, lixagem, perfurações, etc. Repara e adapta-se a todo o tom de galvanizado. Oferece também uma excelente proteção anticorrosiva ao aço.

## Campos de Aplicação

Pode utilizar-se para proteger da corrosão, soldaduras, zonas danificadas por pequenos defeitos mecânicos em segundas ligas, tubagens de ferro, chapas galvanizadas, etc., tanto em peças novas como velhas.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Epoxi Ester
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Cinza e prata ( similar ao galvanizado)
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	Embalagem 400 ml: 1m2
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	30 - 60 minutos
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	Mínimo: 24 horas
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 - + 30 °C
<b>Apresentação</b>	400ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar energicamente o spray durante 1 minuto depois de o tilintar das bolas misturadoras.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas, consistentes e isentas de óxidos e gorduras.

Aplicar em camadas finas e cruzadas, a uma distância de 25 a 30 cm.

Se bem que este produto está desenhado para ser usado como camada única, também pode aplicar-se como primeira camada.

Neste caso, pode repintar-se nas 24 horas com toda a gama de aerossóis Titan.

A cor cinza possui boa resistência térmica até 250°C.

### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Desoxidar utilizando escova de cerdas ou lixa. Desengordurar e eliminar o pó e os resíduos de óxidos.

Aplicar uma 1 ou 2 camadas finas, dependendo da corrosão ambiental. Pode-se acabar com qualquer esmalte da nossa gama de Spray.

### MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar completamente e proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2018-08

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



**TITAN**

S62 - PRIMÁRIO GALVANIZADO

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

