

PRIMÁRIO MULTIUSO



Código do produto: S63

Descrição

Primário de aplicação universal e secagem rápida. Garante excelente aderência da pintura posterior com tintas acrílicas, sintéticas ou celulósicas.

Campos de Aplicação

Boa aderência sobre diversos suportes (metal, vidro, cerâmica, pedra, cartão, madeira, etc), torna necessário que antes de aplicar sobre a totalidade do objeto, deva ser ensaiado numa zona pequena, para verificar que não altera a estrutura do mesmo. Por exemplo no caso dos plásticos, entre outros. Não aplicar sobre poliestireno expandido.

Dados Técnicos

Natureza	Acrilica
Acabamento	Acetinado
Cor (EN ISO 11664-4)	Cinza Claro
Rendimento (UNE 48282)	Embalagem 200 ml: 0,5 m2 Embalagem: 400ml: 1 m2
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	A partir de 24 horas
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 °C - + 30 °C
Apresentação	400ml e 200ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar energicamente o spray durante 1 minuto depois do tilintar das bolas misturadoras.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

Proteger as superfícies que não são para pintar. Testar o spray numa pequena área não visível.

Aplicar em camadas finas e cruzadas, a uma distância de 25 a 30cm.

Aplicar duas camadas finas, em vez de uma de grossa, conseguirá uma melhor proteção e um acabamento mais brilhante e homogéneo.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Aço: desoxidar utilizando escova de arame ou lixa. Desengordurar e eliminar o pó e os resíduos de ferrugem.

Interiores: aplicar 1 camada de **Primário Multiuso**.

Exteriores: aplicar 2 camada de **Primário Multiuso**.

Galvanizado, PVC, Zinco, Latão: limpar com água e detergente amoniacal. Se lixar suavemente melhora a aderência. Aplicar 1 camada de primário.

Madeira: lixar a madeira no sentido dos veios, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resina e rematar cantos vivos. Aplicar 1 ou 2 camadas segundo absorção, lixar entre camadas se desejar um acabamento fino. Em madeiras à intempérie, aplicar previamente **Titanxyl Proteção Total Ultra**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Quando se trate de restaurar objetos com tinta descascada, com presença de ferrugem, sujidade, restos de tinta, etc., é necessário eliminar mediante uma lixagem a fundo com papel de lixa de água nº 180/200, o resto de tinta, ferrugem, etc., deixando o suporte à vista, limpo e seco. Depois atuar como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2016-12

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

S63 - PRIMÁRIO MULTIUSO

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

