SOUS COUCHE MULTI SURFACES

Code Produit: S63

Description

Sous couche multi surfaces à séchage rapide. Excellente adhésion des couches de finition avec des peintures acryliques, synthétiques ou nitro-combi.

Domaines d'Application

Par sa bonne adhésion sur des divers types de surfaces, avant d'appliquer de la sous couche sur l'ensemble de l'objet, il est nécessaire de faire un test sur une aire petite pour vérifier que la sous couche n'altère pas la surface. Ne pas appliquer sur polystyrène expansé.

Données Techniques

Type de Produit	Acrylique
Finition	Satinée
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Gris clair
Rendement	Boîte aérosol 200 ml: 0,5 m2 Boîte aérosol 400 ml: 1 m2
Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	30 minutes
Recouvrable à 23ºC 60% HR (UNE 48283)	Après 24 heures
Température d'Application, HR<80%	+10ºC - +30ºC
Conditionnement	400 ml et 200 ml

Des variations de température, d’humidité, d´épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Secouer vigoureusement la bombe aérosol et laisser agir les billes mélangeuses pendant 1 minute. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et consistantes.
Protéger les surfaces qui ne sont pas à être peintes. Faire un essai sur un endroit non visible.
Appliquer par des couches minces et croisées à une distance de 25 à 30 cm. Si on applique deux couches minces au lieu d'une couche épaisse, on obtiendra plus de protection et une finition brillante et homogène.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Acier: dérouiller avec une brosse métallique ou poncer. Dégraisser, enlever la poussière et les résidus de rouille.
Intérieurs: 1 couche de Sous Couche Multi Surfaces.
Extérieurs: 2 couches de Sous Couche Multi Surfaces.
Galvanisé, PVC, zinc, laiton, aluminium: Nettoyer à l'eau et au détergent ammoniacal. Poncer doucement pour améliorer l'adhésion. Appliquer 1 couche de sous couche.
Bois: Poncer le bois dans le sens des veines, nettoyer à fond, éliminer les résines ou les secrétions de résine et arrondir les bords vifs. Appliquer 1 ou 2 couches selon absorption, poncer entre chaque deux couches si on a besoin d'une finition lisse. Pour des bois en extérieurs, appliquer au préalable du TITANXYL Protection Totale Ultra.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:
Pour restaurer des pièces ou des éléments métalliques où la peinture est endommagée, ou il y a de la rouille ou saleté, on devra nettoyer soigneusement la surface (avec décapant ou préférablement avec un ponçage fort au papier émeri nr. 180 à l'eau). Après procéder comme pour des surfaces neuves.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.
Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0ºC. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.
Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2016-12
Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158