

PRIMÁRIO MARINHO



Código do produto: S7V

Descrição

Primário antioxidante de secagem rápida, com fosfato de zinco e uma combinação de resinas de grande impermeabilidade.

Campos de Aplicação

Trata-se de um primário com boa aderência sobre diversos suportes, tais como: ferro, alumínio, aço inoxidável, cobre, bronze, latão, madeira e poliéster. Em alguns casos, como em certos aços inoxidáveis, pode ser necessário lixar a superfície para abrir poro. Recomenda-se como primário, em ambientes submersos para proteger da oxidação em ambiente marinho.

Dados Técnicos

Acabamento	Acetinado
Cor (EN ISO 11664-4)	Cinza Claro
Rendimento (UNE 48282)	0,5 m2 com uma embalagem de 400ml
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1-2 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 horas.
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Apresentação	400 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar energicamente o spray durante 1 minuto depois do tilintar das bolas misturadoras.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e desengorduradas.

Aplicar em camadas finas e cruzadas, a uma distância de 25 a 30cm. Aplicar duas camadas finas, em vez de uma de grossa, obtêm-se uma melhor protecção e um acabamento mais homogéneo.

Pintar sempre a temperatura 3°C superior à temperatura do ponto de orvalho.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Poliéster: desengordurar a fundo com **Diluyente Titan Yate**, lixar suavemente e eliminar o pó, antes de aplicar 1 camada do **Primário Marinho**.

Madeira: aplicar 1 ou 2 camadas de **Primário Marinho** sobre superfícies secas e lixadas.

Sobre Ferro: Eliminar o óxido, gordura, sujidade e uma vez bem seco, aplicar 2 camadas de **Primário Marinho**.

Ferro submerso: Quando se trate de ferro submerso, consultar previamente em cada caso.

Metais não ferrosos: Desengordurar e secar. Em continuação aplicar uma camada de **Primário Marinho**. Quando se pretende preparar aço inoxidável deverá, em função da qualidade do mesmo, lixar-se previamente a fim de melhorar a aderência.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar por completo com **Quitapinturas Plus Titan**, seguida de uma lavagem com água doce e proceder como nas superfícies novas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2018-08

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

S7V - PRIMÁRIO MARINHO

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

