TITANPRO
La decisión profesional

IMPRIMACIÓN ACRILICA 0,2MM

Mate

Código do produto: S-25

Descripción

Impriamción pigmentada base agua con un buen poder de relleno, tanto para interior como para exterior.

imprimación para preparaciones de soporte nuevo de sistemas de aislamiento térmico (SATE).

Imprimación para revestimientos orgánicos.

Dados técnicos

Natureza	Acrílica
Acabado:	Mate
Color (EN ISO 11664-4)	Blanco
Densidad (NP EN ISO 2811-1)	1,52 ± 0,04 Kg/L
Rendimiento	5 – 7 m2/l por mano, (en función del sustrato).
Repintado 23ºC 60% HR (UNE 48283)	8h a 12h
Métodos de Aplicación	Brocha o rodillo
Limpeza de Utensílios	Agua
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10ºC - +30ºC
COV (Valor límite Cat. A/h : 30g/l (2010)	< 29 g/l

Recomendaciones generales

Homogeneizar el producto en el envase, bien manualmente bien con un mezclador a baja velocidad. Las superfícies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes. No aplicar en condiciones de viento fuerte sobre la superficie. Un correcto diagnóstico y preparación del soporte son esenciales para obtener los mejores resultados..

Modo de empleo

SUPERFÍCIES NO PREPARADAS:
Los soportes deben estar sanos, limpios, secos exentos de eflorescencia salina, moho, algas o hongos. Dilución: 0-20% con agua, dependiendo de la absorción y condiciones del sustrato. Limpieza inmediata con agua del utillaje tras el uso.
Condiciones de aplicación: La aplicación y el secado deben realizarse en condiciones normales de aplicación, entre +5°C y +30°C y humedad relativa inferior a 85%.
Eliminar todas las pinturas en mal estado y mala adhesión.
En superficies nuevas esperar un mímimo de 4 semanas, con objeto de la alcalinidad de la superficie del sustrato descienda en torno 8-9.
Aplicar como acabado TITANTHERM acabado siguiendo instrucciones de la ficha técnica.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Hojas de Datos de Seguridad.Almacenar los envases cerrados lejos de las fuentes de calor o temperaturas por inferiores a 5 C y bajo techado. Conservación: 24 meses desde su fabricación en el envase original. .Gestíón de residuos. Seguir la normativa local al respecto, ayude a proteger el medio ambiente, no tirar el producto a la red de desagues, depositarlo en el centro de reciclaje más próximo. Cálcular las cantidades de producto a utilizar, evitando así costes extras y desperdicios. Mantener el producto restante bien almacenado para un nuevo uso. Una reutilización de las tintas puede minimizar los efectos ambientales en el ciclo de vida de los productos.Antes de aplicar el producto en una superficie amplia que requiera el uso de Andamios en alturas de más de dos pisos, es imprescindible solicitar la visita de un técnico de TITAN, con objeto de verificar el conocimiento de los detalles de la instalación técnica,, que se verifique o estado da superfície y recomendaciones en cuanto a condiciones ambientales y atmosféricas. En caso de no respetarse las recomendaciones Akzo Nobel Coatings SLU SLU no se responsabilizará del resultado final de la aplicación.

Fecha actualización 2024-01

Cualquer Ficha Técnica anterior queda anulada por una de fecha posterior o pasados 5 años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos y declinamos cualquier responsabilidad debida a factores ajenos al producto o un uso inadecuado de este. Ante cualquier duda consultar nuestro nuestro servicio técnico..