

ACRITÓN ACRIFIX 002

Intérieur - Extérieur



Code Produit: T30700



Description

Fixateur acrylique à particule très fine (0,02 μ). Haut pouvoir de pénétration et adhésion. Approprié comme couche de fond et bouche-pores pour des surfaces poreuses de façades.

- * Excellent pouvoir de pénétration et scellage de la surface en plâtre, béton, etc.
- * Fixation de la couche superficielle du support.
- * Permet l'adhésion de la peinture de finition (aqueuse) sur la surface à recouvrir.
- * Résistant à l'alcalinité et à la salinité de la surface
- * Respirant.
- * Application et nettoyage aisés

Domaines d'Application

Renforcement de surfaces friables, en intérieurs et extérieurs, qui fait possible le bon recouvrement des couches de revêtement ou de peinture.

Données Techniques

Type de Produit	Acrylique pure
Finition	Satinée / Mate, selon la porosité de la surface
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Incolore
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	1,01 - 1,05 Kg/l
Rendement (UNE 48282)	6 -10 m ² /l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1/2 - 1 heures
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	4 - 6 heures
Méthodes d'Application	Brosse, rouleau, pistolet aérogaphique
Diluant	Eau
Nettoyage des Outils	Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après usage
Température d'Application, HR<80%	+10 °C - +30 °C. Ne pas appliquer avec prévision de pluie dans les heures suivantes.
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	27 \pm 1 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42/IIA (h) (50/30) Máx. COV 0 g/l
Conditionnement	20 l, 5 l et 1 l

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien homogénéiser le produit dans le pot. Les surfaces à peindre doivent être totalement sèches, exemptes de poussière, graisses, salpêtre, moisissures, etc.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Dégraissier la surface à peindre et enlever moyennant brossage les restes de ciment, sable, etc. Une fois la surface est exempte de résidus, appliquer une couche diluée (1 partie d'Acifix 0,02 : 1 partie d'eau). Si nécessaire, appliquer une deuxième couche aussi diluée.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Préserver les emballages des températures au-dessous de 0°C

Date d'édition: 2015-07

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

T30700 - ACRITÓN ACRIFIX 002

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

