

ACRITÓN ACRIFIX 002

Interior - Exterior



Código do produto: T30700



Descrição

Fixador acrílico penetrante de partículas muito finas ($0,02\mu$) que pelo seu grande poder de penetração e aderência, está indicado para a preparação e isolamento de suportes porosos em fachadas.

- Excelente capacidade de penetração e isolamento de superfícies de gesso, cimento, etc.
- Fixa a camada superficial do suporte.
- Permite a aderência da tinta de acabamento (em base aquosa) sobre o suporte a aplicar.
- Resistente à alcalinidade e salinidade do suporte.
- Transpirável.
- Fácil aplicação e limpeza.

Campos de Aplicação

Fixação de suportes pulverulentos tanto exteriores como interiores para uma correta aplicação de posteriores camadas de revestimento ou tinta.

Dados Técnicos

| | |
|---|--|
| Natureza | Acrílica pura |
| Acabamento | Acetinado / Mate conforme absorção do suporte segundo |
| Cor (EN ISO 11664-4) | Incolor |
| Densidade (NP EN ISO 2811-1) | $1,05 \pm 0,02$ Kg/l |
| Rendimento | 6 -10 m ² /l |
| Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301) | ½ - 1 hora |
| Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283) | 4 - 6 horas |
| Métodos de Aplicação | Trincha, rolo e aerográfica |
| Diluyente | Água |
| Limpeza de Utensílios | Limpar os utensílios com água imediatamente depois de utilizar. |
| Condições de Aplicação, HR<80% | +10 °C - +30 °C . Não aplicar com previsão de chuva nas próximas horas |
| Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3) | 27 ± 1 % |
| COV (NP EN ISO 11890-2) | 2.004/42/IIA (h) (50/30) Máx. COV 0 g/l |
| Apresentação | 20l, 5l e 1l |

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem. A superfície deve estar totalmente seca, limpa de pó, gorduras, salitre, fungo, etc.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Desengordurar a superfície a pintar e eliminar mediante uma escovagem os restos de cimento, areia, etc. Com a superfície isenta de resíduos, aplicar uma camada diluída(1 parte de **Acrifix 0,02**: 1 parte de água). Aplicar uma segunda camada também diluída se considerar necessário.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2015-07

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

T30700 - ACRITÓN ACRIFIX 002

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

