

ACRITÓN ACRIFIX

Interior - Exterior



Código de producto : T30710



Descripción

Imprimación al agua en base a copolímeros acrílicos en dispersión acuosa que por su gran poder de penetración y adherencia, está indicada para la imprimación y sellado de soportes porosos.

- Excelente capacidad de penetración y sellado de la superficie de yeso, cemento, etc.
- Fija la capa superficial del soporte.
- Permite la adherencia de la pintura de acabado (en base agua) sobre el soporte a aplicar.
- Resistente a la alcalinidad y salinidad del soporte.
- Transpirable.
- Fácil aplicación y limpieza.

Campos Aplicación

Indicado para sellar y dar consistencia a revoques, temple y viejas pinturas, y también a superficies degradadas de morteros de cemento, yeso, hormigón, ladrillo, etc., a fin de que sea eficaz y duradera la aplicación posterior de una pintura o revestimiento acrílico.

Datos técnicos

Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Acabado	Satinado/Mate según absorción del soporte
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,03 - 1,07 Kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	6 - 10 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	½ - 1 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	4 - 6 horas
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo, pistola.
Diluyente	Agua
Limpieza de Utensilios	Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C. No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	45 ± 1 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42/IIA (h) (50/30) Máx. COV 0 g/l
Presentación	1l,5l y 20l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Homogeneizar bien el contenido del envase. La superficie debe estar totalmente seca, limpia de polvo, grasas, salitre, moho, etc.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Desengrasar la superficie a pintar y eliminar mediante cepillado los restos de cemento, arena, etc. Con la superficie exenta de residuos, aplicar una capa diluida (1 parte de Acrifix : 4 parte de agua). Aplicar una segunda capa también diluida si se considera necesario.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2015-05

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

TITAN

T30710 - ACRITÓN ACRIFIX

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

