

ACRITÓN ACRIFIX

Interior - Exterior



Código do produto: T30710



Descrição

Primário aquoso à base de copolímeros acrílicos em dispersão aquosa que pelo seu grande poder de penetração e aderência, está indicado para o isolamento de suportes porosos.

- Excelente capacidade de penetração e isolamento de superfícies de gesso, cimento, etc.
- Fixa a camada superficial do suporte.
- Permite a aderência da tinta de acabamento (em base aquosa) sobre o suporte a aplicar.
- Resistente à alcalinidade e salinidade do suporte.
- Transpirável.
- Fácil aplicação e limpeza.

Campos de Aplicação

Indicado para isolar e dar consistência a rebocos, pinturas antigas à base de cal, tintas velhas, e também a superfícies degradadas de argamassas de cimento, gesso, betão, ladrilho, etc., afim de que seja eficaz e duradoura a aplicação posterior de uma tinta ou revestimento acrílico.

Dados Técnicos

Natureza	Copolímero acrílico
Acabamento	Acetinado / Mate segundo absorção do suporte
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,03 - 1,07 Kg/l
Rendimento (UNE 48282)	6 -10 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	½ - 1 hora
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	4 - 6 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e pistola
Diluyente	Água
Limpeza de Utensílios	Limpar os utensílios com água imediatamente depois de utilizar.
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 °C - +30 °C. Não aplicar com previsão de chuva nas próximas horas.
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	45 ± 1 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42/IIA (h) (50/30) Máx. COV 0 g/l
Apresentação	1l, 5l e 20l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem. A superfície deve estar totalmente seca, limpa de pó, gorduras, salitre, fungos, etc.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Desengordurar a superfície a pintar e eliminar mediante uma escovagem os restos de cimento, areia, etc. Com a superfície isenta de resíduos, aplicar uma camada diluída(1 parte de Acrifix: 4 parte de água). Aplicar uma segunda camada também diluída se considerar necessário.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°.

Data de edição: 2015-05

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

T30710 - ACRITÓN ACRIFIX

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

