

ACRITÓN FIJADOR SILOXANO

Interior - Exterior



Código de producto : T30712



Descripción

Fijador al agua al siloxano de gran poder de penetración. Aplicación interior y exterior. Fijador recomendado para Revestimiento Acrítón al Siloxano con objeto de conseguir un sistema con siloxano, transpirable al vapor e impermeable al agua de lluvia. Facilita la adherencia de pinturas al soporte y además evita variaciones en el aspecto final del acabado por diferencias de absorción del soporte.

- Gran poder de penetración.
- Sin olor
- Transpirable
- Repelencia al agua.
- Protege los sustratos
- Permeabilidad al vapor.
- Fácil aplicación.

Campos Aplicación

Muy eficaz para la protección de sustratos que requieran una transpiración al vapor e impermeabilidad al agua de lluvia. Utilización en interiores y exteriores.

Datos técnicos

Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Acabado	Satinado/Mate según absorción del soporte
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro. En el envase azulado
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,95 - 1,05 Kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	2 - 5 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	½ - 1 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	4 - 6 horas
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo, pistola
Diluyente	Agua
Limpieza de Utensilios	Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C. No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	13 ± 0,05%
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42/IIA (h) (50/30) Máx. COV 0 g/l
Presentación	4l y 10l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Homogeneizar bien el contenido del envase. La superficie debe estar totalmente seca, limpia de polvo, grasas, salitre, moho, etc.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Desengrasar la superficie a pintar y eliminar mediante cepillado los restos de cemento, arena. Con la superficie exenta de residuos, aplicar una capa de **Acritón Fijador Siloxano al Agua** diluido con un 20 - 30 % de agua. aplicar una segunda capa también diluida si se considera necesario.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2015-07

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

TITAN

T30712 - ACRITÓN FIJADOR SILOXANO

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

