

ACRITÓN FIJADOR SOLVENT

Interior - Exterior



Código de producto : TI500 21

Descripción

Solución compuesta a base de resinas acrílicas especiales, que por su gran poder de penetración y adherencia, está indicada para la imprimación y fijación de soportes pulverulentos y como imprimación adherente de superficies de cerámica no porosas.

- Transpirable. La película que forma es permeable al aire y vapor de agua, permitiendo la respiración del soporte.
- Fluido insoluble en agua.
- Extraordinaria adherencia sobre hormigón, cemento, ladrillo, fibrocemento y otros materiales usados en la construcción.
- Resistente a la alcalinidad y salinidad del soporte.
- Gran poder de fijación.
- Excelente poder de penetración.
- Secado rápido.
- Resistente a la lluvia a partir de los 20 minutos de su aplicación en condiciones normales.

Campos Aplicación

Indicado para fijar superficies degradadas por el paso del tiempo como morteros de cemento, yeso, hormigón, ladrillo... y para fijar y dar consistencia a revocos, temple y viejas pinturas.

Datos técnicos

Naturaleza	Resina acrílicas especiales
Acabado	Satinado/Mate según absorción del soporte
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,82 - 0,84 Kg/l
Rendimiento	Yeso, cola: 1,2 - 1,5 m ² /l / Cemento, ladrillo: 4 - 7 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	6 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 horas
Métodos de Aplicación	Brocha y rodillo
Limpieza de Utensilios	Limpiar los utensilios con diluyente para sintéticos y grasos inmediatamente después de su uso.
Condiciones de Aplicación, HR<80%	-20 °C - +40 °C. No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	37 °C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	14 ± 1 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42/IIA (h) (750/750) Máx. COV 700 g/l
Presentación	5l y 20l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Homogeneizar bien el contenido del envase. La superficie debe estar totalmente seca, limpia de polvo, grasas, salitre, moho, etc.

No aplicar sobre superficies asfálticas.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Desengrasar la superficie a pintar y eliminar mediante cepillado los restos de cemento, arena, etc. Con la superficie exenta de residuos, aplicar una capa diluida sin diluir. Aplicar una segunda capa si se considera necesario.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, déjelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2015-08 La presente edición anula las anteriores.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631. F- 95. H. nº B-45052. Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158

