

ACRITÓN FIXATEUR SOLVANT

Intérieur - Extérieur



Code Produit: TI500 21



Description

Solution à base de résines acryliques spéciales qui, par son pouvoir de pénétration et adhésion, est indiquée comme primaire et fixateur des surfaces friables, et comme primaire d'accrochage pour des surfaces non poreuses en céramique.

- * Respirant. Le film est perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- * Fluide insoluble dans l'eau.
- * Excellente adhésion sur béton, ciment, brique, fibrociment et d'autres matériaux de construction.
- * Résistant à l'alcalinité et à la salinité de la surface.
- * Grand pouvoir de fixation.
- * Excellent pouvoir de pénétration.
- * Séchage rapide.
- * Résistant à la pluie après 20 minutes de son application, dans des conditions normales.

Domaines d'Application

Pour renforcer des surfaces anciennes dégradées telles que mortier de ciment, plâtre, béton et brique. Pour fixer et renforcer des crépis, peintures à la détrempe et anciennes.

Données Techniques

Type de Produit	Résines acryliques spéciales
Finition	Satinée / Mate, selon l'absorption de la surface
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Incolore
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	0,82 - 0,84 Kg/l
Rendement (UNE 48282)	Plâtre, colle: 1,2 -1,5 m ² /l / Béton, brique: 4 -7 m ² /l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	6 heures
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 heures
Méthodes d'Application	Brosse et rouleau
Nettoyage des Outils	Nettoyer les outils avec du Diluant pour Synthétiques et Gras, immédiatement après usage.
Température d'Application, HR<80%	-20°C - +40°C. Ne pas appliquer avec prévision de pluie dans les heures suivantes.
Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)	37 °C
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	14 ± 1 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42/IIA (h) (750/750) Máx. COV 700 g/l
Conditionnement	5 l et 20 l

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien homogénéiser le produit dans le pot. Les surfaces à peindre doivent être totalement sèches, exemptes de poussière, graisses, salpêtre, moisissures, etc.

Ne pas appliquer sur des surfaces en asphalte.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Dégraissier la surface à peindre et enlever moyennant brossage les restes de ciment, sable, etc. Une fois la surface est exempte de résidus, appliquer une couche non diluée. Si nécessaire, appliquer une deuxième couche.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2015-08

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

TI500 21 - ACRITÓN FIXATEUR SOLVANT

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

