

## DESCRIPCIÓN

## DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Alkyde (glycéro)
Acabado	Mate
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Rouge, Gris et Bases Incolore 0597 et Blanche 0599
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,22 - 1,28 Kg/l
Rendimiento	9 - 11 m <sup>2</sup> /L (35 - 40 μ secs)
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	15 - 30 min.
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	Minimum : 2 heures, Maximum : 15 jours ; Polyuréthane, époxy et caoutchouc chloré : 48 heures
Métodos de Aplicación	Brosse (Seulement pour retoucher), Pistolet et Airless (Les indications sont seulement pour orientation)
Dilucion	Brosse: 5 - 10%, Pistolet: 10 - 15%, Airless: 0 - 5%
Diámetro Boquilla	Pistolet: 1,5 mm, Airless: 0,018" - 0,021"
Presión Boquilla	Pistolet: 3 - 4 bar, Airless: 150 bar
Diluyente	Diluant 872 ou 875
Limpieza de Utensilios	Diluant 872 ou 875
Espesor Recomendado (UNE EN ISO 2808)	40 - 80 μ secs
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10°C - +30°C
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	27 °C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	37 - 39 %
Presentación	Gris: 10 l et 4 l, Rouge: 4 l / Bases: 4 l et 750 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

## MODO DE EMPLEO

### RECOMENDACIONES GENERALES:

- Bien remuer le produit dans le pot.
- Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et consistantes.

### SUPERFÍCIES NO PREPARADAS:

- Acier : Dérouiller par décapage abrasif jusqu'au degré Sa 2 ½ de la norme ISO 8501-1 ou par nettoyage manuel ou mécanique jusqu'au degré ST3 de cette même norme.
- Dégraisser et enlever la poussière et les restes de rouille. Appliquer le nombre nécessaire de couches de produit jusqu'à obtenir l'épaisseur recommandée. Pour terminer, appliquer les couches de finition selon spécifications.
- Des autres surfaces : Veuillez consulter le Service Technique.

### MANTENIMIENTO SUPERFÍCIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO

- S'il s'agit de systèmes mal adhérents ou avec de la rouille, enlever les couches anciennes moyennant décapage abrasif jusqu'au degré Sa 2 ½ de la norme ISO 8501-2 ou par nettoyage manuel ou mécanique jusqu'au degré ST-3 de cette même norme. Dégraisser et nettoyer la poussière et les restes de rouille. Retoucher avec de la sous couche, préférablement à la brosse. Appliquer une couche générale de produit. De suite, passer les couches de finition selon spécifications
- S'il y a beaucoup de surface avec de la peinture ancienne mal adhérente, procéder comme pour des surfaces non préparées.

## PRECAUCIONES

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation. La réutilisation de la peinture peut réduire efficacement les effets environnementaux sur le cycle de vie des produits.

Fecha de actualización: 2024-03

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.