

## DESCRIPCIÓN

Laque alkyde à usage industriel et à séchage rapide avec un excellent aspect d'application (rouleau et pistolet).

- Recommandée pour peindre où un séchage particulièrement rapide est requis.
- Pour toute surface en acier dans des environnements agressifs à corrosion faible C2 ou modérée C3, selon UNE EN ISO 12944.
- Pour acier structurel, ferronnerie, portes, radiateurs, etc.

## DONNÉES TECHNIQUES

Natureza	Alkyde styrene
Acabado	Brillante
Brillo (UNE EN ISO 2813)	60°: > 85 GU
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Blanc 9566 + Base Blanche 0566, Base Neutre 0597, Base Jaune 0598
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,20 - 1,24 Kg/l
Rendimiento	8 - 12 m <sup>2</sup> /l (40 - 55 microns)
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 - 60 minutes
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	Minimum : 30 minutes. Maximum : 4 heures ou après 5 jours
Métodos de Aplicación	Brosse (seulement pour retouches), rouleau, pistolet et airless
Dilucion	Pistolet: 15 - 20% / Airless: 5 - 10%
Diámetro Boquilla	Pistolet: 1,5 mm / Airless: 0,013" - 0,017"
Diluyente	Diluant Synthétique DX 830 ou Diluant Multi Usage DX 840
Limpieza de Utensilios	Diluant Synthétique DX 830 ou Diluant Multi Usage DX 840
Espesor Recomendado (UNE EN ISO 2808)	40 - 80 microns secs
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10°C - +30°C
Teñido	Système TITANCOLOR Industriel

Vol.máx pasta colorante	Base Blanche: 5% / Base Neutre: 12,5%
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	28°C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	45 - 47%
COV (UNE EN ISO 11890-2)	500 g/l
Presentación	Blanc : 4 l et 750 ml / Base Blanche et Base Neutre : 15 l, 4 l et 750 ml / Base Jaune : 4 l et 750 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

## CERTIFICATS

Réaction au Feu UNE EN 13501-1 : B-s1, d0 / sur support A1

## MODO DE EMPLEO

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Bien remuer le produit dans le pot, de préférence par mélangeur mécanique. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et consistantes.

### SURFACES NON PRÉPARÉES:

Acier : appliquer au préalable Sous Couche Anticorrosion SR SX 110 ou Sous Couche Anticorrosion Phosphatante SX 140 selon renseignements et en tenant compte des délais de recouvrement.

Métaux galvanisés et non ferreux : appliquer au préalable de la Sous Couche Anticorrosion Phosphatante SX 140  
Dans tous les cas : appliquer les couches de finition selon le schéma choisi (voir épaisseur conseillée).

Autres surfaces: Veuillez consulter votre fournisseur.

### MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO

Si on peint sur des systèmes bien adhérents, nettoyer les graisses, huiles et salissure (avec jet d'eau douce, du dissolvant, etc...). Laisser sécher et appliquer une ou deux couches de Laque SR Brillante EX300, selon besoins.

### MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO

S'il s'agit de systèmes mal adhérents ou avec de la rouille, éliminez-les moyennant décapage abrasif jusqu'au degré Sa 2 ½ de la norme ISO 8501-3 ou par nettoyage manuel ou mécanique jusqu'au degré ST-3 de cette même norme. Retoucher avec de la Sous Couche Anticorrosion SR SX 110 ou Sous Couche Phosphatante SX 140, préférentiellement à la brosse. De suite, appliquer le nombre nécessaire de couches de Laque SR Brillante EX300, selon spécifications.

## PRECAUCIONES

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation:

36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation. La réutilisation de la peinture peut réduire efficacement les effets environnementaux sur le cycle de vie des produits.

Fecha de actualización: 2021-10

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.