

DESCRIPCIÓN

DATOS TÉCNICOS

Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,85 - 0,88 Kg/l
Métodos de Aplicación	Brosse, Rouleau et Pistolet
Dilucion	Brosse: 5 - 10%, Pistolet: 15 - 20%
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	25 °C
Presentación	1 l

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES GENERALES:

Fluidifie rapidement les peintures. Pour cette raison, il faut l'utiliser avec modération.

Spécialement approprié pour des applications au pistolet. Pour des applications à la brosse ou au rouleau de peintures alkydes (glycéro), on peut utiliser ce diluant mais en des quantités limitées, car il peut endommager les couches de fond qui ne sont pas suffisamment sèches.

PRECAUCIONES

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation. La réutilisation de la peinture peut réduire efficacement les effets environnementaux sur le cycle de vie des produits.

Fecha de actualización : 2021-05

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.