

DESCRIÇÃO

Verniz de poliuretano aquoso brilhante a proteção e decoração de parquet submetidos a um uso intenso.

- Película protetora que o torna muito resistente ao desgaste, golpes, produtos de limpeza doméstica, água, álcool e gorduras.
- Excelente poder de impregnação e aderência sobre madeira.
- Grande dureza e flexibilidade.
- Aspeto vitrificado.
- Secagem muito rápida.
- Fácil aplicação.
- Inodoro.

DADOS TÉCNICOS

Natureza	Poliuretano
Acabamento	Brilhante
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,02 - 1,04 kg/l
Rendimento	10 - 12 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1 - 2 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	a partir de 4 horas
Métodos de Aplicação	Trincha e rolo
Diluição	5% máximo, de preferência não diluir
Diluyente	Água
Limpeza de Utensílios	Água
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	26 - 28%
COV (NP EN ISO 11890-2)	130g/l
Apresentação	5l e 1l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

MODO DE UTILIZAÇÃO

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

O verniz apresenta um aspeto leitoso que desaparecerá ao fim de alguns minutos.

Aplicações efetuadas com humidade relativa inferior a 15% ou com falta de circulação de ar podem resultar num acabamento com menor brilho.

Após a aplicação da última demão deixar passar pelo menos 48 horas para se obter uma ótima resistência aos riscos.

SUPERFÍCIES NO PREPARADAS:

Debastar a superfície com lixa de grão P40 ou P60, e aperfeiçoar com lixas de grão P120. Eliminar o pó resultante da lixagem. Aplicar 2 a 3 camadas de Verniz Parquet Aquoso Brilhante MX 910, efetuar uma lixagem entre camadas com lixas de grão fino (240-280). Na última camada seguir sempre o sentido dos veios da madeira.

Para madeiras resinosas ou tropicais: Consultar Departamento Técnico.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO

Lixar com suavidade, eliminar o pó gerado e aplicar 1 ou 2 camadas de Verniz Parquet Aquoso Brilhante MX 910, segundo o estado da superfície.

Se estão encerados ou o produto aplicado anteriormente é de dois componentes deverá eliminar totalmente e proceder como em superfícies não preparadas.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO

Eliminar totalmente e proceder como em superfícies não preparadas.

PRECAUÇÕES

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

A reutilização de tinta pode minimizar de forma eficaz os efeitos ambientais no ciclo de vida dos produtos.

Data de atualização: 2023-05

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.