

DESCRIPCIÓN

Barniz de poliuretano al agua brillante para la protección y decoración de parquetes sometidos a un uso intenso.

- Película protectora con una alta resistencia los roces, golpes, productos de limpieza doméstica, agua, alcohol y grasas.
- Excelente poder de humectación y adherencia sobre madera.
- Gran dureza y flexibilidad.
- Aspecto vitrificado.
- Secado muy rápido.
- Fácil aplicación.
- Sin olor.



DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Poliuretano
Acabado	Brillante
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,02 - 1,04 Kg/l
Rendimiento	10 - 12 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1 - 2 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	a partir de las 4 horas
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo
Dilucion	5% máximo, preferible no diluir
Diluyente	Agua
Limpieza de Utensilios	Agua
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	26 - 28%
COV (UNE EN ISO 11890-2)	130g/l

Presentación

5 l y 1 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien el contenido del envase.

El barniz presenta un aspecto lechoso que desaparece al cabo de unos minutos.

Aplicaciones realizadas con humedad relativa inferior al 15% o con falta de circulación de aire pueden dar como resultado un acabado con menor brillo.

Tras la aplicación de la última mano dejar transcurrir al menos 48 horas para obtener una óptima resistencia al rayado.

SUPERFÍCIES NO PREPARADAS:

Desbastar la superficie con lijas del grano P40 o P60, y refinar con lija de grano P120. Eliminar el polvo del lijado. Aplicar 2 - 3 capas de Barniz Parquet Agua Brillante MX 910, efectuando lijados entre capas con lijas de grano fino (240-280). La última capa siguiendo siempre el sentido del veteado de la madera.

Para maderas resinosas o tropicales: Consultar Servicio Técnico.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO

Lijar con suavidad, eliminar el polvo generado y aplicar 1 o 2 capas de Barniz Parquet Agua Brillante MX 910 según el estado de la superficie.

Si están encerados o el producto aplicado con anterioridad es de 2 componentes eliminarlos totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO

Eliminarlos totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

PRECAUCIONES

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso. La reutilización de pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos.

Fecha de actualización: 2023-02

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.