

# FONDO POLIURETANO MXB 940

## Interior. Mate

Código de producto : X94

## Descripción

Fondo de poliuretano blanco aromático, con buena cubrición de cantos y aristas, fácil lijado manual y buen repintado. Muy buena aplicación en vertical.

## Campos Aplicación

Recomendado para el sellado de grandes superficies irregulares (lacado del mueble en general).

## Datos técnicos

<b>Naturaleza</b>	Poliuretano aromático
<b>Acabado</b>	Mate
<b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Blanco
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,25 - 1,30kg/l
<b>Rendimiento (UNE 48282)</b>	5 - 6 m2/l
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	15 minutos al tacto
<b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	1 - 2 horas
<b>Proporción de la Mezcla</b>	Base: 2 / Endurecedor: 1
<b>Vida de la Mezcla a 23°C</b>	4 horas
<b>Métodos de Aplicación</b>	Aerográfica, airmix , airless y electrostática
<b>Dilución</b>	Aerográfica, airmix , airless: 0 - 5% / Electrostática: 5 - 10%
<b>Diluyente</b>	Disolvente Poliuretano DX 820
<b>Limpieza de Utensilios</b>	Disolvente Poliuretano DX 820
<b>Espesor Recomendado (UNE EN ISO 2808)</b>	180 - 220 gr/m2
<b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b>	+20°C - +30°C
<b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b>	Base: 10°C / Endurecedor: 4°C
<b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>	41 - 43%
<b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>	
<b>Presentación</b>	15 l, 6 l y 750 ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Atemperar a 20°C.

Sobre soportes (chapa, macizos, MDF,...) previamente lijados, eliminar mediante soplado los restos del lijado, aplicar 2 - 3 capas de **Fondo Poliuretano Blanco MXB 940** al rendimiento recomendado en la presente ficha técnica, a intervalos de 1 - 2 horas entre capas. Dejar 14 - 16 horas antes de proceder a lijar con lija de grano 280-320.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

**Gestión de residuos:** Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2021-02

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



# TITAN

X94 - FONDO POLIURETANO MXB 940

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

