

# LACA POLIURETANO INCOLORA SATINADA MXB 950

**Interior. Satinado**

**Código de producto : X95**

## Descripción

Acabado de poliuretano incoloro aromático, con buen poder de relleno y excelente comportamiento en aplicación vertical. Buena resistencia al roce y al rayado.

## Campos Aplicación

Para todo tipo de molduras y torneados que puedan acabarse con pistola. Excelente comportamiento en sillería, así como en el barnizado de mueble montado.

## Datos técnicos

<b>Naturaleza</b>	Poliuretano aromático
<b>Acabado</b>	Satinado
<b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Incoloro
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	0,96 - 0,98 kg/l
<b>Rendimiento (UNE 48282)</b>	8 - 9 m <sup>2</sup> /l
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	20 minutos al tacto
<b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	Consigo mismo: a partir de 12 horas
<b>Proporción de la Mezcla</b>	Base: 2 / Endurecedor: 1
<b>Vida de la Mezcla a 23°C</b>	4 horas
<b>Métodos de Aplicación</b>	Aerográfica, airmix , airless y electrostática
<b>Viscosidad de Aplicación</b>	Copa Ford 4: 16 - 18 segundos
<b>Dilución</b>	Aerográfica, airmix, airless: 0 - 10% / Electrostática: 5 - 10%
<b>Diluyente</b>	Disolvente Poliuretano DX 820
<b>Limpieza de Utensilios</b>	Disolvente Poliuretano DX 820
<b>Espesor Recomendado (UNE EN ISO 2808)</b>	120 - 130 gr/m <sup>2</sup>
<b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b>	+20°C - +30°C
<b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b>	Base: 16°C / Enurecedor: 4°C
<b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>	32 - 34%
<b>Presentación</b>	15 l, 6 l y 750 ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Atemperar el producto(20°C).

Sobre tableros rechapados y macizos, previamente fondeados con **Fondo Poliuretano Incoloro MXB 930**, lijar, eliminando mediante solplado los restos procedentes del lijado y aplicar la **Laca Poiuretano MXB 950**.

En caso de tener que repintarse consigo mismo, recomendamos efectuar un suave lijado con lija de grano fino (320-400).

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

**Gestión de residuos:** Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, déjelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2021-03

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



### INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

# TITAN

X95 - LACA POLIURETANO INCOLORA SATINADA MXB 950

