

TITAN EXPORT DECORAÇÃO

Interiores. Mate



Código do produto: 031

Descrição

Tinta vinílica lavável de elevada qualidade e grande rendimento. Acabamento mate sedoso, branco inalterável, bom poder de cobertura. Com conservante anti fungo. Fácil e cómoda aplicação, sem salpicos. Cores misturáveis entre si e com as da linha Hidralux.

Dados Técnicos

Natureza	Vinil Veova
Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco + Bases TITANCOLOR: Intermédia e neutra
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	Branco: 1,45 - 1,50 kg/l
Rendimento (UNE 48282)	10 - 12 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	20 - 60 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 - 8 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e pistola
Diluyente	Água
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Coloração	Corante Universal TITAN , Corante Aquoso Profissional e Sistema TITANCOLOR
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	Branco: 37 - 38 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA/ (a) (75/30) Max. COV 15 g/l.
Apresentação	15l, 10l , 4l e 750 ml. Bases TITANCOLOR: 15l e 4l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Certificados

Reação ao Fogo NP EN 13501-1 + A1: B-s1, d0/sobre substrato A2-s1, d0.

Determinação do Poder Cobertura NP EN ISO 6504-3: Classe 2. 9,6 m²/l (98% Poder de cobertura)

Resistência Esfrega Húmida NP EN ISO 11998: Classe 2 de lavabilidade.

Eficácia aos conservantes da película de um revestimento contra fungos UNE EN 15457: crescimento 0.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Em superfícies em bom estado aplicar uma primeira camada diluída com 10 - 15 % de água, aplicar uma segunda sem diluir. *Sobre superfícies em mau estado, reparar todas as zonas afetadas, eliminar todo o material que não está bem aderente e consistente, limpar toda a sujidade e o pó que possam ter.*

Para consolidar o substrato e homogeneizar porosidades ou sobre tintas antigas, à base de cola ou cal onde estas se tenham eliminado recomenda-se aplicar uma primeira demão de Fixador ou Selante TITAN.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Aplicar diretamente a tinta sobre a superfície previamente lavada ou escovada. Diluir a primeira demão com 10 - 15 % de água, depois aplicar a segunda demão tal e qual.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Contém: BCM, IPU,IPBC, Terbutrina para proteger as propriedades iniciais do artigo tratado.

Data de edição: 2020-07

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

031 - TITAN EXPORT DECORAÇÃO

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

