

Descripción

Tinta à base de água de odor suave e elevada brancura para a pintura de paredes e tetos em interiores de vivendas, naves etc. Bom poder de cobertura e fácil de aplicar. Não altera a permeabilidade do substrato e permite a livre passagem do vapor de água. Não escorre.



Titancolor



Fuego

Datos técnicos

Naturaleza	Acrílica Estirénica
Acabado	Mate
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Branco
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,57 - 1,63 kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	7 - 9 m2/l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	20 - 40 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 - 8 hours
Métodos de Aplicación	Trincha, rolo e airless
Viscosidad (UNE 48076)	115 - 125 KU
Diluyente	Água
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 - + 30 °C
Teñido	Corante Universal TITAN ou Corante Aquoso Profissional
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	42 - 43 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV 5g/l
Presentación	15 l e 4 l

Certificaciones

Reação ao Fogo EN 13501-1: B-s1, d0 sobre substrato A2-s1, d0
Emissão de VOC ISO 16000-6: A+

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar bem a embalagem manualmente ou com agitador a baixa velocidade. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

Um correto diagnóstico e preparação do suporte são fundamentais para a obtenção dos melhores resultados.

SUPERFÍCIES NO PREPARADAS:

Em superfícies em bom estado: aplicar uma primeira camada diluída com 10 - 15 % de água, aplicar uma segunda sem diluir.

Sobre superfícies em mau estado, reparar todas as zonas afetadas, eliminar todo o material que não esteja bem aderente e consistente, limpar toda a sujidade e pó que possam ter.

Para reforçar o substrato e homogeneizar porosidades ou sobre pinturas antigas à base de cola ou cal ou em superfícies onde estas de tenham eliminado, recomenda-se a aplicar uma primeira camada de S10 Primário Fixa Tudo 100% Acrílico ou S50 Selante à Base de Água segundo as indicações das respetivas fichas técnicas.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO

Aplicar diretamente a tinta sobre a superfície previamente lavada ou escovada, diluir a primeira camada com 10 - 15 % de água, depois aplicar a segunda camada tal e qual.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies preparadas.

Fecha de actualización : 2021-03

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.