

## Descripción

Tinta "ativa" de elevada qualidade para paredes e tetos em interiores. elimina "em continuo" o formaldeído e outros contaminantes presentes no ambiente onde se destacam móveis, tapetes, parquets, etc....melhorando a qualidade do ar interior. Certificado por laboratórios externos acreditados. O efeito da eliminação do formaldeído tem uma duração superior a 5 anos.

Branco inalterável. Resistente à esfrega húmida. Não pinga, nem salpica. De fácil aplicação e boa resistência à esfrega e a quase todo o tipo de manchas. Para aplicar em domicílios particulares, escritórios, hotéis, edifícios públicos, viveiros, hospitais, etc...



Applus



Ecolabel



Fuego

## Datos técnicos

Naturaleza	Acrílica
Acabado	Mate
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Branco
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,51 - 1,54 Kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	10 - 12 m2/l (40 - 48 µ secos)
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	20 - 60 min.
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 - 8 hours
Métodos de Aplicación	Trincha, rolo e airless
Viscosidad (UNE 48076)	105 - 115 KU
Diluyente	Água
Limpieza de Utensilios	Água
Espesor Recomendado	80 - 96 µ secos em duas camadas
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10°C - +30 °C
Teñido	Corante Universal TITAN
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	47,5 - 48,5%
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (a) (75/30) Max. COV 5 g/l
Presentación	15l

### Certificaciones

Resistência à esfrega húmida NP EN ISO 11998: Classe 1  
Emissão de COV ISO 16000-6: A+  
Determinação do poder Cobertura NP EN ISO 6504-3: 10,27 m<sup>2</sup>/l (98% Poder de cobertura)  
Destruição de formaldeído EN ISO 16000-3 e 16000-23: > 95% ( em 24 horas)  
Reação ao Fogo NP EN 13501-1+A1: B-s1, d0 sobre substrato A2-s1, d0  
Rótulo Ecológico Europeu para tintas e vernizes de interior e exterior (Ecolabel)

### Modo de empleo

#### RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar bem a embalagem manualmente ou com agitador a velocidade baixa. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes. Um bom diagnóstico e preparação do suporte são fundamentais para a obtenção de melhores resultados.

#### SUPERFÍCIES NO PREPARADAS:

Em superfícies em bom estado: aplicar uma primeira camada diluída com 5 % de água.

Sobre superfícies em mau estado: reparar todas as zonas afetadas, eliminar todo o material que não esteja bem aderente e consistente, limpar toda a sujidade e pó que possam ter.

Para consolidar substratos e homogeneizar porosidades ou sobre superfícies antigas, à base de cola ou cal, ou em superfícies onde estas se tenham eliminado, recomenda-se aplicar uma primeira camada de S10 Primário Fixa tudo 100% Acrílico ou S50 Selante à Base de Água, segundo as indicações das respetivas Fichas Técnicas.

Em todos os casos: para obter a eficiência correta, aplicar 2 camadas do produto sem diluir segundo o rendimento indicado.

#### MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO

Aplicar diretamente sobre a tinta previamente lavada ou escovada, diluindo a primeira camada com 5 % de água, depois aplicar uma segunda camada tal e qual.

#### MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

Fecha de actualización : 2021-03

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.