

Descripción

Tinta vinílica de elevada qualidade para a decoração tanto em interiores como exteriores de paredes e tetos em habitações, hotéis, pavilhões industriais, assim como em placards publicitários, trabalhos de artesanato. Elevada resistência à intempérie, atritos e lavagens. Bom poder de cobertura e fácil aplicação. Cores misturáveis e branco inalterável. Impermeável e com conservante Antibolor.



Titancolor

Datos técnicos

Naturaleza	Vinil Veova
Acabado	Acetinado
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Branco e gama de cores + Bases TITANCOLOR: Intermédia e neutra
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	Branco: 1,33 - 1,37 kg/l / Cores: 1,20 - 1,30kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	12
Métodos de Aplicación	Trincha, rolo e airless
Diluyente	Água
Teñido	Corante Universal TITAN , Corante Aquoso Profissional e Sistema TITANCOLOR
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	Branco: 40 - 41 % ,/Cores: 40 - 43 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA/ (a) (75/30) Max. COV 15 g/l.
Presentación	4l , 750ml. Bases TITANCOLOR : 15l, 4l e 1 l

Certificaciones

Resistência à esfrega húmida NP EN ISO 11998: Classe 1 de lavabilidade

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

SUPERFÍCIES NO PREPARADAS:

Em superfícies em bom estado, aplicar uma primeira demão diluída com 10 - 15 % de água, aplicar uma segunda sem diluir.

Sobre superfícies em mau estado, retirar todas as zonas afetadas, eliminar todo o material que não está bem aderente e consistente, limpar toda a sujidade e o pó que possam ter.

Para consolidar substratos e homogeneizar porosidades ou sobre superfícies antigas, à base de cola ou cal, ou em superfícies onde estas se tenham eliminado, recomenda-se aplicar em:

Interiores: uma primeira camada de Hidrolin Fixador de Base Aquosa, Selante de Base Aquosa Titan ou Preparação Multiusos Aquosa segundo as indicações das respetivas fichas técnicas.

Exteriores: uma primeira camada de Hidrolin Fixador de Base Aquosa ou Preparação Multiusos Aquosa segundo as indicações das respetivas fichas técnicas.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO

Aplicar a tinta diretamente sobre a superfície previamente lavada ou escovada. Diluir a primeira demão com 10 - 15 % de água, depois aplicar a segunda demão tal e qual.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauciones

Contém: BCM, IPU, IPBC, Terbutrina para proteger as propriedades iniciais do artigo tratado.

Fecha de actualización : 2021-03

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.